

Universal-Hartholz-Öl

AUSSEN

- Schutz und Pflege von Harthölzern
- Wasser und Schmutz abweisend
- farbauffrischend
- tiefenwirksam



AUSSEN



STREICHEN



FEUCHTIGKEITS-
REGULIEREND



TRITT-
BESTÄNDIG



ABERLEFFEKT,
EXTREM WASSER-
ABWEISEND



ÜBERARBEITBAR
NACH
2-3 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Das swingcolor® Universal-Hartholz-Öl ist ein tiefenwirksames Pflegeöl ideal für außen und auch für innen anwendbar. Es ist farbauffrischend, feuchtigkeitsregulierend und bietet Schutz vor vergrauen. swingcolor® Universal-Hartholz-Öl ist leicht zu verarbeiten sowie schnell trocknend.

Geeignet für z. B. Gartenmöbel, Pergolen, Gartenholzterrassen, Gartenparkett aus Harzhölzern.

Untergrund: Hartholz.

Farbtöne:

Farblos.

Anwendungsgebiet:

außen

Dichte:

ca. 1,0–1,1 g/cm³

Glanzgrad:

seidenmatt

GISCODE:

Ö20+

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Pinsel für wasserbasierte Lasuren.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:

~50 ml/m²

Verdünnen:

Nicht verdünnen.

Abtönen/Mischen:

Nicht mit anderen Materialien mischen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünnung abwaschen. Vergraute oder verschmutzte Hölzer vorher mit swingcolor® Hartholz-Reiniger reinigen. Die gereinigte Fläche

trocknen lassen. Nicht zu streichende Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Nicht tragfähige und geschlossporige, filmbildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen und reinigen. swingcolor® Universal-Hartholz-Öl dünn und gleichmäßig in Faserrichtung auftragen. Eventuelle Materialüberschüsse direkt verstreichen und nicht antrocknen lassen. Bei Erstanstrichen sollte swingcolor® Universal-Hartholz-Öl mindestens zweimal aufgetragen werden. Alte Ölanstriche mit swingcolor® Universal-Hartholz-Öl einmal überarbeiten. Eventuelle Materialüberschüsse direkt verstreichen und nicht antrocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Alte Ölanstriche mit swingcolor® Universal-Hartholz-Öl einmal überarbeiten. Eventuelle Materialüberschüsse direkt verstreichen und nicht antrocknen lassen.

Technischer Hinweis:

Der endgültige Farbton wird erst im Trockenzustand erreicht. Bitte beachten Sie, dass die Eigenfarbe des Holzes den Farbton beeinflusst. Stark bewitterte Holzflächen in regelmäßigen Abständen überprüfen und gegebenenfalls eine Überarbeitung (bei sichtbarer Abwitterung) durchführen. Direkt bewittertes Holz für einen ausreichenden UV-Schutz nicht ausschließlich farblos streichen. Für einen dauerhaften Schutz empfehlen wir eine regelmäßige Nachpflege.

Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 2–3 Stunden, belastbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, anorganische Buntpigmente, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach

bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

