

## Knauf Fugendeckstreifen Kurt

Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

### Produktbeschreibung

Knauf Fugendeckstreifen Kurt ist ein Papierfugendeckstreifen gem. DIN EN 13963. Der Streifen ist 50 mm breit, besitzt eine mittige Falzrinne und besteht aus weißem Spezialpapier.

#### Lieferform

25 m Rolle  
75 m Rolle

Material-Nr. 00099381  
Material-Nr. 00099382

#### Lagerung

Trocken lagern.

### Anwendungsbereich

Knauf Fugendeckstreifen Kurt wird verwendet

- als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Gips- und Gipsfaserplatten,
- als Bewehrungsstreifen bei der Verspachtelung von Betonfertigteil-Fugen,
- als Bewehrungsstreifen bei der Sanierung von Rissen in Innenputzen und Gipsplattenflächen.

### Eigenschaften

- Höchste Festigkeiten
- Leicht einzulegen
- Keine Feuchtedehnung
- Falzbar für Innenecken

### Ausführung

#### Verspachteln von Gipsplattenfugen

(HRAK, HRK, AK, AFK, SK)

Spachtelmasse, z. B. Knauf Fugenfüller Leicht, im Fugenbereich ca. 80 mm breit und mind. 1 mm dick gleichmäßig aufziehen. Unmittelbar anschließend Knauf Fugendeckstreifen Kurt (Rollenaußenseite zur Fuge) in die Spachtelmasse einlegen und mit Spachtel oder Traufel fest eindrücken. Überschüssiges Spachtelmaterial kann sofort zum Überspachteln des Streifens verwendet werden. Je nach erforderlicher Qualitätsstufe wird nach Aushärtung und Austrocknung die Fuge ein- bis mehrmals überspachtelt.

Bei Verspachtelung mit Knauf Fugenfüller Leicht wird Knauf Fugendeckstreifen Kurt zur Verspachtelung der Längs- und Stirnkantenfugen eingesetzt.

Bei Verspachtelung mit Knauf TRIAS, Uniflott oder Uniflott imprägniert wird die Verwendung des Knauf Fugendeckstreifens Kurt für die Verspachtelung von Schnittkantenfugen empfohlen.

#### Verspachteln von Betonfertigteilm-Fugen

Betonfertigteilmfuge mit Knauf Multi-Finish bzw. bei maschineller Verarbeitung mit Knauf Multi-Finish M füllen und Material ca. 1 mm dick auf beiden Seiten der Fuge stehen lassen. Knauf Fugendeckstreifen Kurt einlegen und mit Spachtel oder Traufel fest eindrücken. Nach Aushärtung und Austrocknung 200 mm bis 300 mm breit überspachteln.

#### Sanierung von Rissen

Ausführung erst, wenn keine weitere Rissbildung zu erwarten ist. Oberfläche muss tragfähig (auch im feuchten Zustand) fest, trocken und staubfrei sein. Gegebenfalls nicht tragfähige Beschichtungen, Farbe etc. vorher mechanisch entfernen. Grundieren mit Knauf Tiefengrund. Nach Austrocknung Knauf Fugendeckstreifen Kurt mit Weißleim mittig über den Riss kleben und fest andrücken. Nach Austrocknung mit Knauf Readygips oder Knauf Multi-Finish überspachteln.

### Materialbedarf / Verbrauch

Knauf Fugendeckstreifen Kurt		Verbrauch ca. in m/m <sup>2</sup> für die Verspachtelung von Gipsplattenfugen		
Plattenbreite	Fuge	Decke (10 x 10 m)	Wand (4 x 2,75 m)	Trockenputz/Vorsatzschale/Schachtwand (4 x 2,75 m bzw. 4 x 2,6 m bei Trockenputz)
1250 mm	Längskantenfugen	ca. 0,75	ca. 1,5	ca. 0,75
	Stirnkantenfugen	ca. 0,45	nach Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstöße)	
625 mm	Längskantenfugen	ca. 1,5	ca. 3	ca. 1,5
	Stirnkantenfugen	ca. 0,45	nach Bedarf (je nach Anzahl horizontaler Plattenstöße)	



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

[www.ausschreibungscenter.de](http://www.ausschreibungscenter.de)

#### Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-1000 \*

▶ Fax: 01805 31-4000 \*\*

▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

#### Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

\*\* Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).