

6203

swingcolor®

WAND- EN PLAFONDVERF Mix

MAT

- binnen
- goed dekkend
- zuinig in het gebruik
- slijtvast

Dispersieverf volgens EN 13300

Eigenschappen:

- goed dekkend
- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- dampdoorlatend
- geurneutraal

Toepassingsgebied:

Goed dekkende dispersieverf voor afwerkingen binnenshuis in woon- en bedrijfsruimtes die normaal worden belast, bijv. woon- en slaapkamers.

Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

Drogen:

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 7 m² / l.

Gereedschappen:

Afstrijkrooster, verroller en een platte kwast of radiatorkwast.

Kan ook airless worden gespoten. Hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het spuitapparaat in acht nemen.

Vorbereitung:

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**. Op bijzonder contrastrijke ondergronden verdient het aanbeveling eerst een grondlaag aan te brengen. Hiervoor kan de **WAND- EN PLAFONDVERF** worden verdund met max. 5% water.

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan + 5 °C. Voor gebruik altijd goed omroeren. Bevochtig de kwast en roller licht, voordat u begint. Om zichtbare aanzetten te voorkomen, kunt u samenhangende oppervlakken het beste altijd in één keer bewerken zonder tussendoor te pauzeren. Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af. Bij intensieve kleuren kunnen er voor een gelijkmatig dekkend oppervlaktebeeld meerdere lagen nodig zijn. Voor het schilderen van sterk belaste ruimtes, bijv. trappenhuisen, in intensieve kleuren adviseren wij **LATEXVERF** (ten minste zijdeglanzend) te gebruiken.

Anti-schrijf-effect in basis 2: De gevoeligheid van intensieve kleuren voor witte kras- en slijtsporen is dankzij het licht ruwe oppervlak duidelijk verminderd. U kunt deze met een bevochtigde microvezeldoek onder lichte druk weer verwijderen.

Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren:

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

Afvalverwerking:

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfresten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

Belangrijke aanwijzingen:

Ook bij de verwerking van **WAND- EN PLAFONDVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terechtkomt.

Samenstelling:

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, organische/anorganische bonte pigmenten, calciumcarbonaat, water, additieven, conserveringsmiddelen (benzisothiazolinon en pyrithionzink).

Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het technisch informatieblad.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Classificatie volgens EN 13300

Schrobvastheid	klasse 3 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	fijn

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany