

AD555 TRASSFLEXKLEBER

Fliesenkleber C2TE nach ÖNorm EN 12004

AD555 TRASSFLEXKLEBER

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Trass, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Zum Verkleben von verschiedenen Naturwerksteinen, keramischen Fliesen und Platten, einschließlich Materialien mit niedriger Saugfähigkeit wie z.B. Feinsteinzeug • Für schwierige Untergründe wie alte Plattenbeläge, Betonuntergründe, Flächen die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wie bei Fußbodenheizungen und Terrassen • Besonders für die Verlegung von Keramik auf stärker belasteten Flächen geeignet • Im Außenbereich.

VERARBEITUNG:

Den Sackinhalt in ca. 7,5 Liter/25 kg Sack einstreuen und zu einer klumpenfreien Masse anrühren. 10 Minuten rasten lassen und erneut gut durchmischen. Der Klebemörtel wird mit der Zahnspachtel (Zahnung abhängig von der Kantenlänge) auf den Untergrund aufgebracht. Bei Hautbildung, Klebemörtel vom Untergrund entfernen und frischen Kleber auftragen - entfernten Kleber nicht wiederverwenden! Bei hohen Belastungen und im Außenbereich sowie bei schwach saugenden Belägen (Saugfähigkeit $\leq 3\%$) wird eine vollflächige Verklebung (Buttering-Floating-Verfahren) empfohlen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, entstaubt, frostfrei, eben und frei von Anstrichen und Schalölrückständen sein. Platten und Steine müssen frei von Verunreinigungen und Rissen sein. Die Verlegereife des Untergrundes ist zu kontrollieren! Gips- bzw. gipshaltige Putze sowie saugende Untergründe müssen mit einer **Cemix** Grundierung vorbehandelt werden. Die Anwendungsrichtlinien für die Grundierungen sind einzuhalten.

PRODUKTINFORMATION:

Mit Trasszusatz zur Verminderung von Kalkausblühungen (mögliche weiße Stellen auf Oberflächen).

REINIGUNG:

Frischen Kleber mit feuchtem Schwamm sofort von der Fliesenoberfläche entfernen. Eingetrocknete Kleberreste vorsichtig mechanisch lösen. Zurückbleibende dünnsschichtige Reste mit einem Zementschleierentferner entfernen.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werklabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Nicht unter +5 °C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Für Ersthilfemaßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| - Verbrauch: | Zahnung: | [ca. kg/m ²]: |
| | 3 - 4 mm | 1,5 - 2 |
| | 6 - 8 mm | 3 - 4 |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,30 l/kg Trockenmörtel | |
| - Topfzeit: | ca. 3 Std.* | |
| - Einlegezeit: | ca. 25 Min.* | |
| - Verfügbar: | Boden: | nach ca. 24 Std.* |
| | Wand: | nach ca. 12 Std. |
| - Begehbar: | nach ca. 24 Std.* | |

* (bei 20 °C und 50 % Rel. LF)

LIEFERFORM:

Art. Nr. BCA 015 25 00 02A, 25 kg Säcke, 48 Säcke/Palette/1.200 kg (foliert)
Art. Nr. BCA 215 25 00 02A, 25 kg Säcke, 12 Säcke/Palette/300 kg (foliert)

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at
www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Cemix Trockenbaustoffe
Wienerstraße 71, A-3380 Pöchlarn, Österreich

Tel +43 2757/7502 · Fax +43 2757/7502-233
dispo@cemix.at · www.cemix.at

Head office: Lasselsberger GmbH, Wörth 1, A-3380 Pöchlarn

Cemix