

VK27 TRASSKLEBEMÖRTEL FLEX

VK27 TRASSKLEBEMÖRTEL FLEX

ZUSAMMENSETZUNG:

Portlandzement, Trass, Gesteinskörnung, Zusatzstoffe die die Verarbeitbarkeit und Nutzungseigenschaften verbessern.

ANWENDUNG:

Zum Verlegen von Betonwerksteinplatten, Natur- und Kunststeinplatten. • Im Mittel- und Dickbettverfahren (5-25 mm). • Auch für die punktweise Verklebung von Betonbodenplatten geeignet. • Fußbodenheizungsgeeignet. • Im Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNG:

Den Sackinhalt in ca. 5,5 Liter/25 kg Sack einstreuen und zu einer klumpenfreien Masse anrühren. 10 Minuten rasten lassen und erneut gut durchmischen. Der Klebemörtel wird mit der Zahnpachtel auf den Untergrund aufgebracht. Bei Hautbildung, Klebemörtel vom Untergrund entfernen und frischen Kleber auftragen - entfernten Kleber nicht wiederverwenden! Bei hohen Belastungen und im Außenbereich sowie bei schwach saugenden Belägen (Saugfähigkeit $\leq 3\%$) wird eine vollflächige Verklebung (Buttering-Floating-Verfahren) empfohlen. Bei Betonplatten ist auch eine punktförmige Verklebung möglich. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwasser muss unbedingt gewährleistet sein (Gefälle)!

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Der Untergrund muss tragfähig, entstaubt, frostfrei, eben und frei von Anstrichen und Schalölrückständen sein. Platten und Steine müssen frei von Verunreinigungen und Rissen sein. Die Verlegereife des Untergrundes ist zu kontrollieren!

REINIGUNG:

Frischen Kleber mit feuchtem Schwamm sofort von der Fliesenoberfläche entfernen. Eingetrocknete Kleberreste vorsichtig mechanisch lösen. Zurückbleibende dünnsschichtige Reste mit einem Zementschleierentferner entfernen.

QUALITÄTSSICHERUNG:

Überwachung durch unser Werkslabor und durch eine staatlich akkreditierte Prüfanstalt.

HINWEIS:

- Nicht unter 5°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten!
- Als Anmachwasser muss Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.
- Jegliche Beimischung anderer Stoffe ist nicht zulässig.
- Für Erste-Hilfe-Maßnahmen beachten Sie bitte unsere Sicherheitsdatenblätter!

TECHNISCHE PARAMETER:

- | | |
|-----------------|---|
| - Verbrauch: | ca. 6,5 kg / m ² bei 12 mm Zahnung |
| - Wasserbedarf: | ca. 0,22 Ltr./kg Trockenmörtel |
| - Verarbeitbar: | ca. 2,5 Std.*) |
| - Einlegezeit: | ca. 15 Min.*) |
| - Verfugbar: | nach ca. 24 Std.*) |
| - Begehbar: | nach ca. 24 Std.*) |

*) bei 20°C und 50% rel. LF.

LIEFERFORM:

Art. Nr. BCA 010 25 00 03A, 25 kg Säcke, 48 Säcke/Palette/1.200 kg (foliert)
Art. Nr. BCA 210 25 00 03A, 25 kg Säcke, 12 Säcke/Palette/300 kg (foliert)

LAGERUNG:

Trocken und frostfrei in Originalverpackung auf Holzrost 6 Monate lagerfähig.

VERTRIEB:

Cemix Trockenbaustoffe
Lasselsberger GmbH
Wienerstraße 71 | 3380 Pöchlarn, Austria
Tel.: +43(0)2757/7502-0 | Fax: +43(0)2757/7502-233
dispo@cemix.at

www.cemix.at

Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor, welche das Ergebnis der technischen Weiterentwicklung des Produktes sind. Die Verbrauchs- und Zeitangaben sind unverbindliche Richtwerte (verarbeiter- und umgebungsabhängig). Die Datenblätter dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters und stellen keinen Vertragsbestandteil dar. Der Käufer hat unsere Produkte selbst auf den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle älteren Ausgaben ihre Gültigkeit; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Stand MÄRZ 2017

Cemix