

Silikat-Fassadenfarbe MIX Basis 4

MATT

- außen
- Mineralfarbe
- wetterbeständig
- gut deckend
- strapazierfähig
- hoch diffusionsfähig



AUSSEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
12 STUNDEN

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Die swingcolor® SILIKAT-FASSADENFARBE ist eine weiße, matte Mineralfarbe für den Außenbereich, die sich durch Verkieselung mit dem Untergrund verbindet und deren Oberfläche keinen Nährboden für Pilze und Bakterien bietet. Geeignete Untergründe sind Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz, Altanstriche auf Silikatbasis und Silikatputze. swingcolor® SILIKAT-FASSADENFARBE ist wetterbeständig, hoch diffusionsfähig, strapazierfähig und gut deckend.

Untergrund: mineralische Untergründe, z. B. Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz (nach vorheriger Grundierung); Neuputze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein., Altanstriche auf Silikatbasis, Silikatputze.

Farbtöne:

Weitere Farbtöne erhalten Sie über swingcolor® MIX.

Glanzgrad:

matt

Dichte:

ca. 1,4 g/cm³

GISCODE:

BSW40

2. Verarbeitung

Werkzeug:

swingcolor® Abstreifgitter, Farbroller sowie einen Flach- oder Heizkörperpinsel.

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:

~140 ml/m²

Verdünnen:

Voranstrich bis max. 20 % mit Wasser verdünnen.

Verarbeitungshinweise:

Frische Beschichtungen vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug, z. B. durch zu schnelle Trocknung aufgrund starker Sonneneinstrahlung, schützen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:

Vor Gebrauch stets gut aufrühren und Farbton prüfen. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile und kreibende Oberflächen vorher restlos entfernen. Kreibende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Risse und kleinere Vertiefungen mit einer spachtelfähigen Mischung aus swingcolor® SILIKAT-FASSADENFARBE und Quarzsand ausfüllen und nachgrundieren. Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe ein- bis zweimal nass in feucht mit swingcolor® SILIKAT-GRUNDIERUNG und Wasser im Mischungsverhältnis 1:1 vorbehandeln.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, z. B. Kalkzementputz	-	1x Silikat-Fassadenfarbe, bis max. 20 % mit Wasser verdünnt	1–2x Silikat-Fassadenfarbe, unverdünnt
leicht sandende Putze, Naturstein, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1–2x nass in feucht mit Silikat-Grundierung, 1 : 1 mit Wasser verdünnt		
Stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Mineral- und Silikat-Farbenanstriche usw.			

Technischer Hinweis:

Nicht bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Frische Beschichtungen vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug schützen. Nicht zu streichende Untergründe (Glas, Keramik, Klinker, Natursteine, Pflanzen usw.) sorgfältig abdecken. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen, evtl. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Trocknung:

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach Trocknung über Nacht. Endgültige Verkieselung nach mehreren Tagen. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Resten als Hausmüll oder Baustellenschutt entsorgen. Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Testbenzin, Aromaten, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon)

Sicherheitsratschläge:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritznebel Kombifilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung.

Weitere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

