



## Ficha técnica Eurohome River 12

Piso Laminado con recubrimiento directo, clase de uso de acuerdo con EN 13329: **23/33 – AC5**



Uso doméstico alto



Uso comercial alto

### DIMENSIONES

|             |              |                                                                                      |             |                |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Dimensiones | Espesor (t)  | $12 \pm 0,50 \text{ mm} \cdot t_{\text{max}} - t_{\text{min}} \leq 0,50 \text{ mm}$  |             |                |
|             | Longitud (l) | $1285 \pm 0,50 \text{ mm}$                                                           |             |                |
|             | Ancho (w)    | $192 \pm 0,10 \text{ mm} \cdot w_{\text{max}} - w_{\text{min}} \leq 0,20 \text{ mm}$ |             |                |
| Perfil      | Parte larga  | twin clic                                                                            | Parte corta | 1clic 2go pure |
| Biselado    | Parte larga  |                                                                                      | Parte corta |                |

### TOLERANCIA

|                                      |          |                                                                          |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Perpendicularidad                    | EN 13329 | $\leq 0,20 \text{ mm}$                                                   |
| Rectitud                             | EN 13329 | $\leq 0,30 \text{ mm}$                                                   |
| Curvatura transversal                | EN 13329 | Cóncavo: $\leq 0,15\%$ · Cóncavo: $\leq 0,20\%$                          |
| Curvatura longitudinal               | EN 13329 | Cóncavo: $\leq 0,50\%$ · Cóncavo: $\leq 1,00\%$                          |
| Brechas entre biselados              | EN 13329 | Medida promedia: $\leq 0,15 \text{ mm}$ · Máximo: $\leq 0,20 \text{ mm}$ |
| Diferencia de altura entre elementos | EN 13329 | Medida promedia: $\leq 0,10 \text{ mm}$ · Máximo: $\leq 0,15 \text{ mm}$ |
| Desalineación                        |          | $\pm 2 \text{ mm}$                                                       |

### PRUEBA

|                                              |             |          |                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Resistencia de abrasión                      |             | EN 13329 | AC5 (≥ 6000 Cyc.)                                                   |
| Resistencia de impacto                       |             | EN 13329 | Bola pequeña ≥ 70 mm · große Kugel ≥ 1.000 mm                       |
| Resistencia a micro rasguños                 |             | EN 13329 | ≤ MSR-B2                                                            |
| Resistencia a las manchas                    | Grupo 1 & 2 | EN 13329 | Grado 5                                                             |
|                                              | Grupo 3     |          | ≥ Grado 4                                                           |
| Prueba de silla de ruedas                    |             | EN 13329 | Sin cambios visibles o daños definidos en la norma EN 425           |
| Efecto de pie de muebles                     |             | EN 13329 | No deberá ser visible ningún daño, cuando se pruebe con el pie tipo |
| Impresión residual                           |             | EN 13329 | ≤ 0,05 mm                                                           |
| Resistencia a la luz                         |             | EN 13329 | Nivel de escala de grises ≥ 4 a nivel 6 de escala "Blue wool"       |
| Cambios dimensionales tras cambio en humedad |             | EN 13329 | Parte larga ≤ 0,9 mm · Parte corta ≤ 0,9 mm                         |
| Fuerza en las conexiones                     |             | EN 13329 | Parte larga ≥ 1 kN/m · Parte corta ≥ 2 kN/m                         |
| Solidez de la superficie                     |             | EN 13329 | ≥ 1,25 N/mm²                                                        |

### PROPIEDADES MEDIOAMBIENTALES

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Emisión de formaldehído | EN 16516 | Clase E1 |
|-------------------------|----------|----------|

### PROPIEDADES FÍSICA

|                                       |            |                                          |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Comportamiento al fuego               | EN 13501-1 | Cfl s1                                   |
| Resistencia al deslizamiento          | EN 13893   | Clase Técnica DS                         |
| Resistencia a la transmisión de calor | EN 12667   | $0,101 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$ |
| Conductividad térmica                 | EN 12664   | $0,120 \text{ W/(m}^2\text{K)} \pm 15\%$ |

\*Condiciones de garantía más detalladas en [www.euro-home.com](http://www.euro-home.com)

La ficha técnica se actualiza periódicamente para adaptarse a las nuevas normas tecnológicas. Esta versión sustituye a todas las versiones anteriores, así como a las que no tienen fecha.

Esta versión entra en vigor en el momento de su creación. Versión 06/2022