



# **FLEUR DESIGNER'S PAINT**

## **RESINA DI FINITURA SATINATA**

**COLORIFICIO CENTRALE S.r.l.**  
Via Industria 12,14,16  
Torbole Casaglia (BS) - 25030 - ITALIA  
Tel. +39 030 2151004  
Fax. +39 030 2150858

### **FICHA TÉCNICA**

#### **DESCRIPCIÓN**

Resina monocomponente transparente satinada fácil de usar a base de dispersión en vehículo acuoso.

Por evaporación del agua se forma una película continua que presenta:

- Buenas propiedades mecánicas
- Buena resistencia a la abrasión
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta

#### **USOS**

Acabado de revestimientos de resina, superficies cementosas y muchas otras superficies absorbentes y no absorbentes.

#### **PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

Cada soporte debe estar limpio, desengrasado, libre de esmaltes viejos y pinturas en la etapa de desprendimiento. Realizar un lijado o abrasivo superficial para favorecer la adhesión.

#### **APLICACIÓN**

Homogeneizar el producto antes de su uso. Utilice el producto "tal cual"; puede diluir con agua hasta un máximo de 5%. Evite películas demasiado gruesas: se retrasarían en el desarrollo de las características finales de la película, especialmente la secado en profundidad y la sensibilidad del agua.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Color transparente

Peso específico 1,00-1,05 g/ml

Residuo seco 27% en peso

Seco al tacto 25-35 minutos a 30°C y 50% U.R.

40-60 minutos a 25°C y 50% U.R.

80-100 minutos a 10°C y 50% U.R.

Recubrimiento 2 h-36 h a 25°C y 50% U.R.

Consumo 100 g/m<sup>2</sup> para cada aplicación

Punto de inflamación no aplicable

Condiciones de utilización (\*) entre 10°C y 30°C y U.R. < 70 %

Diluyente recomendado: Agua

Almacenamiento: Almacenar en un lugar seco y protegido a una temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

(\*) el grado de brillo de FLEUR RESINA DE ACABADO se ve afectado por los siguientes factores:

- Temperatura del material
- Humedad ambiental
- Temperatura de aplicación
- Porosidad del soporte