

Hochtemperatur Silikon

Speziell hitzebeständiger, einkomponentiger und elastischer Silikondichtstoff (essigvernetzend) zum Abdichten von Fugen mit erhöhter Temperaturbeanspruchung bis max. 300 °C.

Anwendung:

Zum Abdichten von Anschlussfugen an Heizkesseln, Kachelöfen, Kaminen sowie in der Industrie für den Heizungs- und Lüftungsbau, bei Rohrdurchführungen, Öfen und Rauchgasleitungen, bei denen später hohe Temperaturen zu erwarten sind. Gute Haftung ohne Voranstrich auf vielen sorgfältig gereinigten Untergründen wie z.B. Aluminium, Eloxal, Glas, Fliesen.

Werkstoff:

PROBAU Hochtemperatur Silikon spaltet während der Vulkanisation geringe Mengen Essigsäure ab. Nach vollständiger Aushärtung ist die Dichtmasse geruchslos. Nicht lebensmittelecht. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Untergrund:

Fugenflanken müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein.

Verbrauch:

Ausreichend für ca. 12 m Fugenlänge bei einer 5 x 5 mm breiten und tiefen Fuge.

Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten,- temperaturen:

Hautbildungszeit: Nach ca. 10 Minuten. Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung: ca. +5 °C bis ca. +40 °C. Durchhärtung: ca. 2 mm/Tag.

Temperaturbeständigkeit:

Bis ca. +250 °C, kurzzeitig bis ca. +300 °C.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei.

Inhalt:

310 ml

Farben:

rotbraun

Mindesthaltbarkeitsdatum:

In ungeöffneter Originalverpackung 12 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelauddruck.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.



Hochtemperatur Silikon

Hinweis:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb