



PATTEX SPECIAL CALZADO

Hoja de datos técnicos
Versión: 01/03/2011

Descripción del producto:

Pattex Special CALZADO es un adhesivo de contacto especial para calzado.

Características:

- Alta flexibilidad
- Gran duración
- Resistente al agua

Campo de aplicación:

Apto para unir combinaciones de goma, piel, fieltro de corcho, espumas blandas y otros materiales. No es apto para polietileno, polipropileno ni Teflón® o Porexpan®

Características de empleo:

- Preparación del Material

El material a unir debe estar seco y libre de grasa o polvo. Limpie los materiales con disolvente

- Aplicación del producto

Aplique Pattex Special CALZADO generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir – especialmente en los bordes – con una espátula dentada.

- Evaporación

Antes de unir las dos partes, permita que se evaporen los disolventes. El tiempo aproximado de evaporación en condiciones de temperatura ambiente (18 – 25 °C) es de 10 – 15 minutos.

- Unión

Primero se deben alinear las partes a unir cuidadosamente, teniendo en cuenta que en cuanto las dos zonas adhesivas entren en contacto no será posible reajustar la unión. Una vez encaradas, presionar las dos partes brevemente, remarcando que la fuerza de unión no depende de la duración de la presión ejercida sino de la intensidad de la misma. Es suficiente, por lo tanto, presionar intensamente durante unos segundos.

- Información adicional:

La fuerza de adhesión inicial es tan elevada que la pieza tratada se puede manipular inmediatamente después del presionado.

Asegúrese que hay una ventilación constante. Después del tiempo de evaporación la unión se puede producir durante 2 horas. Una vez evaporados los disolventes debe ser visible una capa intacta de adhesivo depositado en la superficie.

Antes de que las partes puedan unirse, el adhesivo debe estar seco al tacto. No tiene que pegar los dedos ni tener una textura fibrosa.

Durante las pausas en el trabajo el tubo debe mantenerse siempre bien cerrado para evitar la evaporación de los disolventes y su posterior secado.

Datos Técnicos:

Composición: Dispersión de policloropreno en base disolvente orgánico

Densidad: 0,86 g/cm³

Resistencia a la temperatura: Hasta 110°C.

Temperatura de trabajo: Pattex Special CALZADO debería, preferiblemente, ser usado a temperatura ambiente, +18 °C hasta + 25°C.

Consumo: 250 – 350 g/m² para una aplicación de adhesivo a doble cara.

Resistencia final: La fuerza de unión depende del material y de la intensidad de la presión ejercida.

Tiempo total de curado: La fuerza final se consigue pasados 3 días.

Evaporación: El tiempo de evaporación a temperatura ambiente (18 – 25 °C) es de 5 – 10 minutos aproximadamente.

Observaciones Importantes:

- Limpieza de herramientas Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con disolvente.

- Eliminación de manchas Limpie cuidadosamente manchas frescas de piezas de trabajo con un trapo impregnado en disolvente. Las manchas en superficies pueden tratarse con disolventes, se recomienda hacer una prueba en un lugar no visible antes para ver si causa daños.

- Almacenaje

El producto debe ser almacenado entre + 5°C y +25°C. El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, es de 24 meses.

- Consejos de seguridad

Para consultar instrucciones de seguridad, salud, transporte y almacenaje, por favor, consulten la hoja de seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL IBÉRICA S.A.

Central: C/ Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84