

Flächenspachtel



INNEN UND
AUßEN



ÜBERARBEITBAR
NACH
2-4 STUNDEN

weiß – zum Glätten und Ausbessern – schnell trocknend – gut schleifbar

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Weißer Spachtelmasse für z.B. Türen oder Möbel.
Zum Glätten von rauen und schadhaften Flächen.
Schnell trocknend und gut schleifbar.

Gisbau-Produktcode: M-GP01

Farbton

Weiß

Inhaltsstoffe

Polystyrolacrylatdispersion, Titandioxid,
Calciumcarbonat, Schwerspat, Talkum, Dolomit,
Wasser, Aliphate, Additive, Konservierungsmittel.

Dichte

Ca. 1,78 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

swingcolor® Flächenspachtel mit biegsamem
Japanspachtel dünn aufziehen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur
verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 250 - 350 g/m² je Schicht

Verarbeitungshinweise

Im Außenbereich muss swingcolor® Flächenspachtel
spätestens nach 2 Tagen übergestrichen werden. Bei
großen Schadstellen in mehreren Schichten (max.
1,5 mm Gesamtstärke) arbeiten. Jede
Spachtelschicht nach der Trocknung mit feinem
Schleifpapier anschleifen.

Trockenzeit (bei +20 °C; 65 % r. F.)

Staubtrocken und überarbeitbar nach ca. 2 – 4
Stunden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere
Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit
entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest,
wachs- und fettfrei sein. Den Untergrund je nach
Anforderung grundieren und vorstreichen. Nach der
Grundierung swingcolor® Flächenspachtel
aufbringen.

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, innen	1x Vorstreichfarbe	Flächenspachtel, ggf. mehrmals auftragen	Anstrichaufbau je nach Anforderung mit z. B. Vorstreichfarbe und Buntlack hochglänzend oder seidenmatt
Eisen, Stahl	1x Rostschutzgrund oder Allgrund, außen 2x		
Zink, verzinkter Stahl	1x Allgrund		
intakte Altanstriche	1x Vorstreichfarbe		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit vollständig eingetrockneten Spachtelresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit nicht eingetrockneten Spachtelresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080409 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde mit Folie abdecken und dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.
ADR/RID: Kein Gefahrgut
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Spachtel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.).

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.