

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group B1b GL - Annex H - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno y externo

Formato y espesor


32X47,5 cm

Serie

RIBASSOS

Artículos

CREMA E NATURE

CARACTAERISTICAS		METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2 W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2 W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2 W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2 W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2 W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción		UNI EN ISO 10545-3 0,5%<Eb≤3%
	Fuerza de rotura		UNI EN ISO 10545-4 Espesor ≥ 7,5mm 1300 N Espesor < 7,5mm 700 N
	Resistencia al choque térmico		UNI EN ISO 10545-9 Resistant
	Resistencia al Hielo		UNI EN ISO 10545-12 Resistant
	Reacción al fuego		- A1
Químico	Restistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14 Min class 3
	Resistencia a los productos químocios		UNI EN ISO 10545-13 Min class B

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined