

LOC 7mm

7mm

Direktbeschichteter Laminatfußboden

Beanspruchungsklasse nach EN 13329:

Klasse 23 / 31 - AC 3

Wohnbereich mit intensiver Nutzung

Gewerblicher Bereich mit mäßiger Nutzung



<u>Dimensionen</u>				
Format	Dicke	7 ± 0,50mm dmax - dmin ≤ 0,50mm		
	Länge	1382 ± 0,50mm		
	Breite	195 ± 0,10mm bmax - bmin ≤ 0,20mm		
Profil	längs	Compact Loc	quer	Compact Loc
<u>Toleranzen</u>				
Rechtwinkligkeit	EN 13329	≤ 0,20mm		
Kantengeradheit	EN 13329	≤ 0,30mm		
Querwölbung	EN 13329	konkav: ≤ 0,15% konvex: ≤ 0,20%		
Längswölbung	EN 13329	konkav: ≤ 0,50% konvex: ≤ 1,00%		
Fugenöffnung	EN 13329	Mittelwert: ≤ 0,15mm Maximum: ≤ 0,20mm		
Höhenversatz	EN 13329	Mittelwert: ≤ 0,10mm Maximum: ≤ 0,15mm		
Riegelversatz		± 2mm		
<u>Prüfungen</u>				
Abriebbeanspruchung	EN 13329	AC3 (≥ 2000Umdr.)		
Stoßbeanspruchung	EN 13329	IC1		
Fleckunempfindlichkeit	Gruppe 1 und 2	EN 13329	Grad 5	
	Gruppe 3		≥ Grad 4	
Stuhlrollenversuch	EN 13329	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden wie in EN 425 definiert		
Dickenquellung	EN 13329	≤ 18%		
Lichtechtheit	EN 13329	Wollblauskala	≥6	
		Graumaßstab	≥4	
<u>Umwelteigenschaften</u>				
Formaldehydemission		Klasse E1		
<u>Physikalische Eigenschaften</u>				
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl s1		
Rutschfestigkeit	EN 13893	Technische Klasse DS		
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,062 (m²K)/W		