

## Flächenspachtel



INNEN UND  
AUSSEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
24 STUNDEN

weiß – zum Glätten und Ausbessern – schnell trocknend – gut schleifbar

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Weißer Spachtelmasse für z.B. Türen oder Möbel.  
Zum Glätten von rauen und schadhaften Flächen.  
Schnell trocknend und gut schleifbar.

Gisbau-Produktcode: M-GP03

#### Farbton

Weiß

#### Inhaltsstoffe

Alkydharz, Titandioxid, Calciumcarbonat, Testbenzin,  
Additive.

#### Dichte

Ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

swingcolor® Flächenspachtel mit biegsamem  
Japanspachtel dünn aufziehen.

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur  
verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 200 - 300 g/m<sup>2</sup> je Schicht

#### Verarbeitungshinweise

Im Außenbereich muss swingcolor® Flächenspachtel  
spätestens nach 2 Tagen übergestrichen werden. Bei  
großen Schadstellen in mehreren Schichten (max.  
1,5 mm Gesamtstärke) arbeiten. Jede  
Spachtelschicht nach der Trocknung mit feinem  
Schleifpapier anschleifen.

#### Trockenzeit (bei +20 °C; 65 % r. F.)

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, schleif- und  
überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Niedrigere  
Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit  
verlängern die Trockenzeit entsprechend.

#### Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest,  
wachs- und fettfrei sein. Den Untergrund je nach  
Anforderung grundieren und vorstreichen. Nach der  
Grundierung swingcolor® Flächenspachtel  
aufbringen.

Untergründe	Grundierung	Spachtelung	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandeltes Holz, innen	1x Vorstreichfarbe	Flächenspachtel, ggf. mehrmals auftragen	Anstrichaufbau je nach Anforderung mit z. B. Vorstreichfarbe und Buntlack hochglänzend oder seidenmatt
Eisen, Stahl	1x Rostschutzgrund oder Allgrund, außen 2x		
Zink, verzinkter Stahl	1x Allgrund		
intakte Altanstriche	1x Vorstreichfarbe		

### 3. Nach der Verarbeitung

#### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit vollständig eingetrockneten Spachtelresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit nicht eingetrockneten Spachtelresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080409 (gemäß AVV) entsorgen.

#### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

#### Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen.  
ADR/RID: Kein Gefahrgut  
Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws

### 4. Wichtige Hinweise

Enthält 2-Butanonoxim und Fettsäuren, C6-19-verzweigt, Cobalt(2+)salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

#### Sicherheitsratschläge

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.  
S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

#### Gefahrenhinweis:

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

### 5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.