



NURAL 44

Hoja de Datos Técnicos

Versión: 1.1

Fecha: 24/02/2016

Adhesivo Universal Instantáneo

1. Tipo de producto

Pattex Nural 44 es un adhesivo universal instantáneo a base de cianoacrilato formulado para obtener una unión fuerte en pocos segundos.

2. Campo de Aplicación

- Se adhiere a goma (caucho natural, caucho butílico, neopreno y vitón), plásticos (ABS, PVC, baquelita, metacrilato, poliestireno rígido) y metales (aluminio, cobre, cromo, hierro y acero inoxidable). También es apto para madera, porcelana y cuero.
- No apto para polietileno, polipropileno ni teflón®.

3. Modo de empleo

1. Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
2. Desenroscar el tapón y abrir la cánula.
3. Aplicar una pequeña cantidad de Pattex Nural 44 sobre una de las superficies a unir.
4. Unir las piezas entre si manteniéndolas presionadas durante unos segundos.
5. Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en posición vertical en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

4. Propiedades

- **Color:** Transparente. No amarillea con el tiempo.
- **Resistencia térmica tras endurecer:** hasta +90°C.
- **Viscosidad:** 45-55 mPa·s
- **Advertencia:** Peligro. Pega la piel y los ojos en segundos. No apto para uso escolar.

5. Tiempos

- **Tiempo de fijación:** el tiempo de fijación inicial es de 3 segundos.
- **Tiempo de endurecimiento:** Al cabo de 12 a 24 horas alcanza su resistencia final.

Este tiempo varía en función de los materiales a unir, la cantidad de producto aplicado, la temperatura y la humedad del ambiente.

6. Presentación

- Tubo de 20g.
- Tubo de 3g.

7. Plazo de validez y almacenamiento

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 18 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

8. Indicaciones de seguridad

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mymsds.henkel.com> o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100

