

Fecha de Alta

21-01-2010

Versión

2 - 20/12/2017

**FAMILIA** IMPERMEAB. Y REVEST. FACHADAS**LÍNEA** REVESTIMIENTOS LISOS**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Revestimiento acrílico mate liso, impermeable y transpirable que decora y protege tu fachada frente a las manchas y daños producidos por las inclemencias atmosféricas. De buena cubrición y fácil aplicación.

USOS

Exterior/Interior

Cemento

Fachadas

Madera antes del barnizado

Mortero de cemento

Ladrillo poroso

PROPIEDADES

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Colores sólidos a la luz e intemperie
- No presenta Tacking
- Elasticidad suficiente para acompañar los movimientos normales del soporte
- Aplicabilidad
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua
- AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme p84-403

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA FACHADAS BLANCO
Acabado	Liso mate
Peso específico	1,62 ± 0,05 kg/l
Viscosidad	124 +/- 15 PO
Sólidos en volumen	46 ± 1
Sólidos en peso	68 ± 1
VOC	Cat. c/BA 75/40 (2007/2010):0,54 g/l
Rendimiento aprox. por mano	4-8 m²/L
Secado tacto	(20° C HR: 60%): 30 min-1h. Lavado: 25-30 días
Repintado	(20° C HR: 60%): 4-6 h
Colores	Colores carta Expresa Fachadas y todos los colores disponibles en nuestro sistema tintométrico.
Clasificación	AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2. COV=40 g/l. DTU 59.1 Clase D2 Norme P84-403

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Según DTU** 59.1**Soportes Nuevos**

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado (mín 30 días).

Fecha de Alta

21-01-2010

Versión

2 - 20/12/2017

2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador adecuado.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5 °C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. Evitar los días excesivamente húmedos.

Disolvente para dilución y limpieza

AGUA

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	10-20%
Rodillo	10-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo baja presión	10-30%

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Soporte enmohecido			
MAX	Fungicida + Fijador, Imprimación Fijadora	Expresa Fachadas	Expresa Fachadas
STD	Fungicida		Expresa Fachadas
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Fijador, Imprimación Fijadora	Expresa Fachadas	Expresa Fachadas
STD	Expresa Fachadas diluido		Expresa Fachadas
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Expresa Fachadas diluido	Expresa Fachadas	Expresa Fachadas
STD	Expresa Fachadas diluido		Expresa Fachadas

Fecha de Alta

21-01-2010

Versión

2 - 20/12/2017

Soportes deleznales

MAX	Fijador, Imprimación Fijadora	Expresa Fachadas	Expresa Fachadas
STD	Expresa Fachadas diluido		Expresa Fachadas

Mortero de cemento

MAX	Fijador, Imprimación Fijadora	Expresa Fachadas	Expresa Fachadas
STD	Expresa Fachadas diluido		Expresa Fachadas

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

12 L y 4 L.