



SL530 Solyplast

MÁRMOL

Versión 01/2013

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Silicona acética

DESCRIPCIÓN

Sellador de silicona acética de calidad superior y un solo componente, que polimeriza en contacto con la humedad ambiental. Especialmente formulado para el sellado de juntas entre piezas de mármol, granito, piedra natural y cualquier superficie porosa susceptible de ser manchada por el sellador.

Aparición de manchas: Los materiales porosos absorben los plastificantes de los selladores y la migración de estos plastificantes hasta la superficie provocan las manchas. "PATTEX SL530 SOLYPLAST MÁRMOL" está exento de estos plastificantes y los riesgos de manchar un soporte son mínimos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- No mancha los soportes.
- Elevada Adhesión
- Alto poder de Relleno
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Permanentemente flexible.

CAMPOS DE APLICACIÓN

CONSTRUCCIÓN:

- Sellado de piedra natural, mármol, travertino, granito, etc.
- Aplicable en interiores y exteriores
- Sellados de juntas de fachadas de piedra
- Asiento de piezas de piedra natural

SOPORTES

Piedra natural, mármol, granito, travertino, vidrio, hormigón, mortero y superficies porosas en general. Otros soportes deben ser ensayados previamente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.

Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.

Se recomienda, al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de polimerización y conservación del producto.

En caso necesario alisar la masilla con agua jabonosa antes de la formación de película. Limpiar los útiles con disolvente antes de polimerizar.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto sin polimerizar:

Base	Caucho de silicona
Color	Translúcido
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,03 g/cm ³ (ISO 2811-
Deslizamiento	Aprox. 0mm (ISO 7390)
Formación de piel	Aprox. 15min (23°C, 50% H.R.)
Velocidad de polimerización	2 – 3 mm / 24h (23°C, 50% H.R.)
Temperatura Aplicación	+5°C a +40°C

Características del producto polimerizado:

Olor	Sin olor
Dureza Shore A	Aprox. 35
Módulo al 100%	Aprox. 0,43MPa (NF-P85507)
Elongación a	Aprox. 250% (NF-P85507)
Recuperación	> 95% (NF-P85506)
Resistencia térmica	-50°C a 150°C

PRESENTACIÓN

Cartucho de 300 ml

ALMACENAMIENTO

12 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ver la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. En caso de duda, deberá consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.