

Kunstschmiedelack wasserbasiert

Besonders matt



INNEN UND
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
8 STUNDEN

für Kunstschmiedegegenstände – wetterbeständig – hochdeckend - schwarz

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Besonders matten Speziallack für z. B. Kunstschmiedegeländer, Gitter, kleinflächige Metallzäune, Windlichter aus Metall. Verarbeitungsfreundlich, thixotrop eingestellt, wetterbeständig, hochdeckend. Auch zu Dekorationszwecken auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen einsetzbar.

GISCODE: BSW30

Farbtöne

Schwarz

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Acrylat-Copolymer-Dispersion, Ruß, Calciumcarbonat, Bariumsulfat, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion)

Dichte

Ca. 1,32 – 1,38 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (Naturborstenpinsel)

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90 - 110 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich, mit Wasser.

Abtönen/Mischen

Nicht mit andersartigen Materialien oder lösemittelhaltigen mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

Verarbeitungshinweis

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Grundierung und Zwischenanstriche nach der Trocknung leicht anschleifen. swingcolor® Kunstschmiedelack ist nicht für Fenster oder Türen geeignet. Nicht in Kontakt mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, wie z. B. Dichtprofilen/Dichtstoffen usw. bringen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eisen, Stahl entrostet und entfettet. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15% bzw.

begrenzt maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten. Intakte Altanstriche reinigen und gründlich anschleifen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.

| Untergründe | Grundierung | Voranstrich | Zwischen- und Schlussanstrich |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| unbehandeltes Holz, innen | 1x Holzgrund | 1x Kunstschmiedelack | 1x Kunstschmiedelack |
| unbehandeltes Holz, außen | 1x Holzschutz-Grund* | | |
| Eisen und Stahl | 1x Rostschutzgrund | | |
| Zink und Alu | 1x Allgrund | | |
| intakte Altanstriche | - | | |

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit vollständig eingetrockneten Lackresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6111)