

PE-SCHAUMFOLIE 2 mm – 25 m²

Produkt:	PE-Schaumfolie 2 mm, 25 m ²
Produktname:	PE 2.0
Kundenteilenummer:	EX 92231
EAN:	40 05705 000 504
Material:	unvernetzter extrudierter Polyethylen Schaum mit niedriger Dichte

1. Abmessungen:

Dicke	(d)	2 mm	+/- 0,2mm	
Länge	(l)	25 m	+/- 1%	
Breite	(w)	1 m	+/- 1%	

2. Technische Daten

<u>Unterboden / Konstruktion:</u>				
Thermische Anforderung Wärmedämmung	<i>R_λ</i>	0,044 m ² K/W		LGA Q MBL N 937 3004
Eignung für Bodenheizung (H) / Bodenkühlung (C)	<i>R_{λ,B}</i>	-		
Unebenheiten	<i>PC</i>	1,0 mm		
Feuchtigkeit	<i>SD</i>	-		
<u>Nutzung:</u>				
Dynamische Beanspruchung	<i>DL₂₅</i>	-		
Statische Beanspruchung	<i>CS</i>	-		
Statische Dauerbeanspruchung	<i>CC</i>	-		
Stoßbeanspruchung	<i>RLB</i>	-		
<u>Akustik:</u>				
Trittschallminderung	<i>IS_{Lam}</i>	19 dB		EN 140-8
Gehschallemission	<i>RWS</i>	-		

LOGOCLIC®

Edle Laminatböden

PE-SCHAUMFOLIE 2 mm – 25 m²

Produkt:	PE-Schaumfolie 2 mm, 25 m ²
Produktname:	PE 2.0
Kundenteilenummer:	EX 92231

3. Umwelt:

Beständig gegen Bitumen (lösungsmittelfrei), Zement, Gips, Kalk, Säuren, Salzlösungen, Alkalien. Nicht beständig gegenüber organischen Lösungsmitteln und Kohlenwasserstoffen. Der PE-Schaum ist frei von FCKW und HFCKW hergestellt und kann umweltgerecht entsorgt werden.

4. Besondere Hinweise

Besonderer Hinweis: Bei Einsatz mit Warmwasser Fussbodenheizung darf die max. Vorlauftemperatur 35°C nicht übersteigen. PE-Schaum vor Sonneneinstrahlung schützen. Kann trotz Ablagerung im Werk noch geringe Restmengen an Treibmittel Isobutan enthalten. Isobutan ist ein brennbares Gas und kann mit Luftsauerstoff ein explosives Gasgemisch bilden. Bei der Lagerung ist eine gute Durchlüftung der Lagerräume insbesondere in Bodennähe sicherzustellen. Elektrostatische Aufladung vermeiden, nicht Rauchen, keine offenen Flammen!