



BARNIZ MAR Y MONTAÑA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz con resinas alquídicas modificadas con poliuretano alifático transparente y brillante, para la decoración y protección de la madera. Especialmente indicado para exteriores y también para interiores, en aquellos casos en que la resistencia al roce y su eficacia ante la acción de ambientes agresivos de la montaña o del mar sean características exigibles de la aplicación. Su innovadora formulación permite formar una capa con una gran resistencia al agua, a la abrasión y a los cambios de temperatura. El carácter alifático proporciona mejor comportamiento frente a la radiación ultravioleta y al amarilleamiento. Para proteger a la madera de la degradación que produce la radiación ultravioleta del sol, el barniz contiene absorbentes ultravioleta transparentes. Además, lleva incorporado un compuesto HALS (hindered amine light stabilizer) contra la foto-oxidación y que ayuda a incrementar la resistencia a la pérdida de elasticidad y brillo, y evita el harnado, el agrietado o el desconchado.

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Eficacia

XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA protege eficazmente de forma preventivo a la madera contra la acción de los agentes atmosféricos en ambientes especialmente agresivos. **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA** destaca la belleza natural de la madera y resalta su veteado. Gracias a su permanente transparencia y su capa de acabado actúa como barrera aislante entre la madera y el medio agresivo.

Características

- Alto brillo, muy transparente.
- Gran facilidad de aplicación.
- Muy buena nivelación.
- Secado rápido. Al tacto: 2 a 4 horas dependiendo del tipo de madera y las condiciones climáticas.

- Gran resistencia al exterior.
- Gran resistencia a las condiciones ambientales extremas de gran humedad en el mar y la montaña.
- Gran resistencia al agua, a la abrasión y al sol.
- Fácil mantenimiento
- Cumple la legislación de COVs en 2010.
- Altos sólidos, gran rendimiento. Dos manos son suficientes para garantizar la máxima protección.
- Mínimo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.

Campos de aplicación

Especialmente indicado para exterior, en todo tipo de maderas en yates, barcos, canoas, construcciones de madera próximos al mar, ríos, montañas, etc. También puede aplicarse en interiores.

Tonos de color

XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA es incoloro y altamente transparente. No amarillea con el tiempo.

Si se desea colorear la madera puede aplicarse previamente **XYLAZEL DECORA Y PROTEGE** Mate con el color deseado, obtenido de la carta de colores básicos o por mezcla, proporcionando así a la madera una protección contra hongos del azulado e insectos xilófagos (carcomas).

Tamaños de envases

375 / 750 mL y 4L

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,922 ± 0,01 g / mL

Viscosidad a 20°C 5 ± 1.50 dPas

Secado

Tacto: 2 a 4 h.

Repintado: A partir de 12 h. aprox. dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar restos de pinturas o barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Recomendamos aplicar, antes de barnizar, 2 manos de **XYLAZEL FONDO** para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar el aspecto de la madera.

Madera nueva

Aplicar dos manos bien cargadas. Se recomienda lijar entre capas para lograr un mejor agarre y acabado.

Maderas ya barnizadas

A) Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA**.

B) Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.

Rendimiento

Entre 12 y 15 m²/ L por mano según el tipo de madera y grosor de capa. Se recomienda aplicar 2 manos bien cargadas de producto.

Aplicación

XYLAZEL BARNIZ MAR Y MONTAÑA se presenta listo para su uso y se aplica sin diluir. Aplicar una 1ª mano a brocha, pincel o rodillo. Una vez seca, aproximadamente después de 12 h. dar la 2ª mano.

Limpieza de útiles

Utilizar **XYLAZEL DILUYENTE** white spirit o producto similar.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003.

Consúltase la ficha de datos de seguridad.

Almacenamiento y manipulación

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Según la instrucción técnica para el almacenamiento de productos inflamables (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001) el producto es de Clase B2.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 35° C.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

