

LOGOCLIC®

Precies hoe ik
wil wonen!

THERMO AQUASTOP

Product:	XPS, vouwmat van 1,6 mm
Productnaam:	Thermo Aquastop
Klantnummer:	LO LO98516
EAN:	4005705013863

Toepassing:

Geluidsreducerende ondervloer bij toepassing van een zwevend te leggen parket-, kurk- en laminaatvloeren, etc. Niet aanbevolen voor parketvloeren, tegels of natuurstenen vloeren die volledig moeten worden verlijmd op de ondervloer. De ondervloer voor parket/laminaat beperkt niet alleen het geluidsniveau tot een minimum wanneer de vloer wordt belopen (isolatie van loopgeluid of voetstappen), maar ook het geluidsniveau van beweging dat wordt afgegeven via de vloer naar naburige kamers of onderliggende kamers (contactgeluidisolatie).

Materiaal:	XPS/PET
-------------------	---------

1. Afmetingen:

Dikte	(d)	1,6 mm	+/- 0,2	PN-EN 823:2013
Lengte	(l)	5100 mm	+/- 5%	PN-EN 822:2013
Breedte	(w)	1180 mm	+/- 5%	PN-EN 822:2013

2. Technische gegevens

<u>Ondergrond/structuur</u>				
Thermische weerstand Warmte-isolatie	RA	0,05 m² K/W	+/- 10%	EN 12664:2002
Geschikt voor vloerverwarming		Ja, indien de warmteweerstand van de gehele constructie (d.w.z. ondervloer en toplaag) niet hoger is dan 0,15 m² K/W.		
Oneffenheden	PC	0,9 mm	+/- 10%	CEN TS 16354:2013
Vocht	SD	> 75 m		EN 12086:2013
<u>Gebruik:</u>				
Dynamische belasting	DL 25	> 250.000 cycli		EN 13793:2014
Statische belasting	CS	90 kPa	+/- 10%	EN 826:2013
Permanente statische belasting	CC	-		EN 1606:2013
Stootweerstand	RLB	≥1300 mm		EN 438-2:2016
<u>Akoestiek</u>				
Reductie contactgeluid	IS Lam	18 dB	+/- 2	EN ISO 10140:2007
Geweerkaatste loopgeluidemissie	RWS	14%	+/- 2	EN 16205:2013 CEN/TS 16354:2013

LOGOCLIC®

Precies hoe ik
wil wonen!

THERMO AQUASTOP

Product:	XPS, vouwmat van 1,6 mm
Productnaam:	Thermo Aquastop
Klantnummer:	LO LO98516

3. Eigenschappen:

De ondervloer is CFK-vrij, kan gemakkelijk worden afgevoerd bij huishoudelijk afval, recyclebaar, waterneutraal en toxicologisch onschadelijk. Het basismateriaal is compatibel met bitumen, cement, kunstharsen en natuurlijke harsen evenals met magnesiet.

4. Speciale instructies:

Als de parketondervloer gedurende langere tijd wordt opgeslagen, moet dit op een koele en droge plaats gebeuren, met bescherming tegen UV-straling. Bij gebruik van gevoelige elektronische apparatuur (computers en dergelijke) wordt algemeen aanbevolen om een onderlaag aan te brengen met antistatische eigenschappen. Alle gegevens op deze pagina zijn gebaseerd op onze huidige kennis en bieden informatie over de eigenschappen en eventuele toepassingsmogelijkheden. Ze garanderen noch bepaalde producteigenschappen, noch de geschiktheid van de producten voor een specifiek gebruik. Bijgevolg kunnen er geen wettelijke verplichtingen worden afgeleid uit deze gegevens. Onderhevig aan technische wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en weglatingen voorbehouden.

5. Leginstructie:

Zorg voor het leggen van de vloer dat de ondervloer volgens de normen is voorbereid en zorg met name ervoor dat de vloer schoon, droog, scheurvrij, stabiel en drukbestendig is en voldoet aan de eisen van de handels- en vakorganisatierichtlijnen. Volg ook de aanwijzingen van de fabrikant van de vloer op. Het gebruik van een extra dampwerende folie is niet noodzakelijk door de gelamineerde folie aan de bovenkant. Het leggen van de ondervloer gaat bijzonder snel en gemakkelijk dankzij de overlap en drukgevoelige tape. Bij het leggen moet er ook op worden gelet dat de naden van de isolerende ondervloer niet op gelijke hoogte met de voegen van de vloerplaten liggen. De beste methode is om de ondervloer diagonaal te leggen. De parketondervloer wordt uitgevouwen op de vloer. Voorafgaand aan het leggen van de vloer moeten de individuele banen van de ondervloer met de voegen aangrenzend tegen elkaar worden gelegd en deze moeten worden afgedicht met de overlap en de geïntegreerde kleefband.