

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group BIIa GL - Annex J - EN 14411


Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno

Formato y espesor **23,5X66,2 cm sp. 8,3 mm**

Serie **RAKAU GUAVA**

Artículos **BIANCO**

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción	 UNI EN ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%
	Fuerza de rotura	 UNI EN ISO 10545-4	Min 1000 N
	Módulo de rotura	 UNI EN ISO 10545-4	> 22 N/mm ²
	Resistencia a la abrasión	 UNI EN ISO 10545-7	PEI IV
	Resistencia al choque térmico	 UNI EN ISO 10545-9	Resistant
	Antideslizante	 DIN 51130	R9
	Reacción al fuego	 -	A1 _{fl}
Químico	Resistencia a las manchas	 UNI EN ISO 10545-14	5
	Resistencia a los productos químicos	 UNI EN ISO 10545-13	GLA/GHA