



Dichtungs-Reparaturband

Anwendungen:

Das PROBAU-Reparaturband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von

Fugen und Rissen,
Regenrinnen,
Anschlüssen an Dach und Wand,
Abdeckungen,
Glasdächern und Gewächshäusern,
Stahlkonstruktionen,
Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.

Verarbeitung:

Die zu dichtenden Oberflächen müssen trocken, frost-, fett- und silikonfrei sowie abriebfest sein. Poröser oder staubiger Untergrund sollte mit Voranstrich (ca. 200ml/m²) vorbehandelt werden, um eine optimale Haftung zu erzielen.

Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 45°C, Luft bzw. Oberflächentemperatur. Bei niedrigen Temperaturen kann die Beschichtungsmasse mittels Propanflamme oder Heißluftgebläse (Achtung: Sicherheitsbestimmungen beachten) temperiert werden.

Das PROBAU-Reparaturband muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.

Sind mehrere Streifen anzusetzen muss die Überlappung mind. 50 mm betragen.
Begehbare- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Technische Angaben:

PROBAU-Reparaturband ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband. Die Alufolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen, die durch eine silikonbeschichtete Folie geschützt wird.

flächenbezogene Masse:	1,5 mm ± 0,2 kg/m ² DIN EN 1849-1
komplette Banddicke:	1,5 mm ± 0,15 mm DIN EN 1849-1
Außenfarben:	alu-blank, kupfer - terracotta oder bleifarben
Baustoffklasse:	B 2, normal entflammbar DIN 4102
Erweichungspunkt:	≥ 85 °C DIN 52011
Kaltbiegeverhalten:	≥ - 30 °C DIN 52 123
Höchstzugkraft:	> 200 N DIN EN 12311-1
Wasserundurchlässigkeit:	dicht DIN EN 1928
Reißfestigkeit:	> 30 N DIN EN 12310
Wasserdampfdurchlässigkeit:	sd > 1500 m DIN EN 1931

Lagerung:

Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei 10 °C bis 30 °C gelagert werden. Die Rollen sollten außerdem trocken und auf den Schnittkanten stehend aufbewahrt werden. Das Produkt ist nicht frostgefährdet. Die Eigenschaften von PROBAU-Reparaturband bleiben lange Zeit unverändert. Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.