

ADLER Goldlack

54810



10% 80367

Produktbeschreibung

Wetterfester, thixotroper, metallisch seidenglänzender Effektlack auf Alkydharzbasis mit Rostschutz, bis ca. 150 °C hitzebeständig.

Anwendungsgebiete

Auf Metall und Holz für innen und außen.

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen

Das Verspritzen ist nur in Spritzkabinen erlaubt, die der VOC-Richtlinie unterliegen.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und fettfrei sein.

Altlackierung

Lose Anstriche entfernen. Festhaftende Schichten anschleifen und auf Verträglichkeit mit ADLER Goldlack prüfen. Gegebenenfalls gesamten Altanstrich abbeizen.

Metall

Stahl: Die Metallteile müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
Zink, Aluminium: Zur Haftvermittlung mit ADLER Unigrund bzw. ADLER 2K-Epoxi-Grund grundieren.

Holz

Für den Außenbereich vorher mit Pullex-Imprägniergrund imprägnieren.

Decklackierung

2 x ADLER Goldlack

Verdünnung

Zum Streichen und Rollen unverdünnt verwenden.
Zum Spritzen mit ca. 10 % ADLER KH-Spritzverdünnung verdünnen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Mindestens + 5 °C

Trockenzeit

(Raumtemperatur 20 °C)
(100 µm Nassfilm)

Staubtrocken 2 Stunden
Überlackierbar nach 8 – 10 Stunden

Hohe Schichtstärken, niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit deutlich verlängern.

Arbeitsgeräte

Mit ADLER KH-Spritzverdünnung reinigen.

Ergiebigkeit

Ca. 10 m²/l

03-07 (ersetzt 02-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Gebindegrößen	125 ml, 375 ml
Farbton	Gold 54810
Lagerung	Trocken und frostfrei Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!