

PINTURA CLOROCAUCHO SUELOS



Descripción del Producto Pintura suelos industriales, interior y de máxima calidad a base de resinas de Clorocaucho y pigmentos de alta solidez

Carta de Colores [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



Características Técnicas

Color	Verde Cromo, rojo Inglés, gris Ral 7038, amarillo y blanco
Aspecto	Semimate
Secado al tacto	30 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Repintado	A las 24 horas
Rendimiento	9-12 m ² /l, mano, según estado y estructura de la superficie
Diluyente	DILUYENTE CLOROCAUCHOS 300
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas

Propiedades

Facilidad de aplicación
Gran poder de cubrición
Poder de relleno
Acabado adherentes y decorativos
Resistente a la abrasión, desgates, fregados, agresión química y suciedad en general.
Elimina la formación de polvo, evita su erosión y facilita su limpieza.

Aplicaciones

Adecuado para interiores, suelos de hormigón, morteros de cemento, otros derivados, garajes, pistas deportivas, señalizaciones, lavaderos, naves industriales y parkings.

Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase
Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
Aplicación a: Brocha y pistola airless

Preparación de Superficies

Las superficies deben estar lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasa, aceites y humedad.
Suelo limpio, seco y bien fraguado (28 días)
Humedad residual del suelo inferior a 6%.
Preferentemente con rugosidad para mejorar la adherencia
Sobre superficies sin pintar: Aplicar el producto diluido con Diluyente Clorocauchos 300 como preparación y a continuación, dos capas mínimo, tal y como viene en el envase o diluyendo con Diluyente Clorocaucho 300
Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado y proceder como en superficies sin pintar

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 8°C.
Humedad relativa ambiente inferior a 80%

Temperatura soporte superior a 6°C

Otros Datos

Envasado 0.75L, 4L y 15L

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 25-07-2017 Esta ficha anula todas las anteriores.