



FICHA TÉCNICA

PINTURA METALIZADA OBJETOS PLATA

Descripción	Esmalte sintético de acabado decorativo metalizado plata.	
Propiedades	* Fácil aplicación. * Resistente a la intemperie. * Alto brillo. * Totalmente lavable.	
Usos	Interior - Exterior Para la decoración y protección de superficies de metal, madera o yeso, tanto en interior como en exterior. Indicado para el pintado de objetos de madera o yeso con fines decorativos y de protección. También es adecuado para estructuras metálicas, puertas, depósitos, tuberías, verjas, vallas, radiadores de calefacción, chimeneas, etc.	
Colores y tamaños	Plata 0,125 L	
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo Disolvente Dilución Limpieza de útiles Densidad Secado a 23°C Repintado a 23°C Rendimiento teórico Valor VOC	Resina de hidrocarburos y aceites. Mezcla de hidrocarburos. Listo al uso Disolvente para Sintéticos y Grasos 0,97 ± 0.03 5 horas. Después de 24 horas. 24 m²/ litro. Valor límite en UE para este producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 450 g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de Aplicación Disolvente Dilución Limpieza de útiles Temperatura de aplicación Brocha, Rodillo. Disolvente sintéticos y grasos. Listo al uso. Disolvente sintéticos y grasos. Entre 5 y 35°C <u>Sistema de aplicación</u> Remover enérgicamente el producto antes y durante el pintado, para evitar la sedimentación de las partículas de aluminio. Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas Hierro / Acero Imprimir con Imprimación Antioxidante/Brumin. Madera / Yeso Imprimir con Imprimación Selladora/Sellatine. Metales no féreos (Aluminio, Galvanizados, etc.) Imprimir con Preparación Multiuso Bruguer.	

PINTURA METALIZADA PAREDES DORADO

	Acabado objetos. Superficies pintadas	Aplicar 1 o 2 capas de Pintura metalizada Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Pintura metalizada objetos. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
Información adicional	Instrucción de seguridad Tiempo de almacenaje	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 03/18



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

