



|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>FAMILIA</b> | TRATAMIENTOS SUELO Y METALES / SISTEMAS TINTOMÉTRICO |
| <b>LÍNEA</b>   | ACRILICAS AGUA                                       |

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura al agua para suelos a base de emulsiones acrílicas modificadas. De rápido secado, con excelente adherencia y dureza sobre soportes cementosos. Ideal para el pintado de suelos en interior y exterior, para señalización horizontal, sobre soportes asfálticos en buen estado, terrazas, vados,....

## USOS

Exterior/Interior

Cemento

Hormigón impreso

Hormigón

Mortero de cemento

## PROPIEDADES

- Adherencia
- Dureza
- Proporciona protección al soporte
- Inodoro una vez seco.
- Resistencia a la abrasión, roce, impacto
- Antipolvo.
- Resistente al lavado

No produce sangrado de las superficies asfálticas

- De fácil aplicación
- Al agua
- Rápido secado
- Resistencia U.V.
- Facilidad de repintado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Referencia Color            | MONTO SEÑALIZACION BLANCO               |
| Acabado                     | Semimate                                |
| Peso específico             | 1,25 ± 0,05 kg/l                        |
| Viscosidad                  | 100 +/- 10 KU                           |
| Sólidos en volumen          | 41 ± 1                                  |
| Sólidos en peso             | 55 ± 1                                  |
| VOC                         | Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):19,99 g/l |
| Rendimiento aprox. por mano | 6-9 m²/L                                |
| Secado tacto                | 10 - 30 min.                            |
| Repintado                   | 1 - 2 h.                                |
| Colores                     | Blanco, Amarillo y Azul                 |

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soportes Nuevos

Obra (cemento y derivados):

- 1.- Tratar de modo habitual estos soportes, eliminando salitres, excesos de humedad y eflorescencias.
- 2.- Tratar el soporte para conseguir la porosidad adecuada.
- 3.- Eliminar productos extraños y/o residuos.

**Restauración y mantenimiento**

Lilimpiar, sanear y restaurar partes defectuosas.

Eliminar pintura mal adherida al soporte.

Si fuera preciso, lijar para favorecer adherencia y conseguir posodidad adecuada.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- La realización de pruebas previas a la aplicación siempre es aconsejable.
- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- Humedad del pavimento: máximo del 4% medida a 2cm de profundidad

**Disolvente para dilución y limpieza**

AGUA

| Método de aplicación | Dilución orientativa |
|----------------------|----------------------|
| Pistola air less     | 0 - 10 %             |
| Pistola aerográfica  | 10 - 25 %            |
| Brocha, Rodillo      | 0 - 15 %             |

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

|                | Imprimación        | Intermedia         | Acabado            |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Cemento</b> |                    |                    |                    |
| <b>MAX</b>     | MONTO SEÑALIZACIÓN | MONTO SEÑALIZACIÓN | MONTO SEÑALIZACIÓN |
| <b>STD</b>     | MONTO SEÑALIZACIÓN |                    | MONTO SEÑALIZACIÓN |

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

0.75 L