

## Información de producto | FICHA TÉCNICA

**WASH PRIMER** Imprimación fosfatante.  
400 ml, 10.9 Oz, 309 g. NET WT.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Imprimación fosfatante (Wash Primer) con excelente adherencia sobre acero galvanizado, electrozincado y aluminio y otro tipo de metales pulidos. También funciona muy bien como capa de anclaje sobre algunos plásticos.

### CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.

### APLICACIONES

Se recomienda la utilización del producto como capa de imprimación de superficies metálicas galvanizadas como:

- Puertas de garaje o persianas.
- Tuberías de cobre.
- Perfilera de aluminio.

También utilizable como imprimación para superficies plásticas de poliamida 6, fibra de carbono, epoxi, poliéster, acrilato, PVC, PC y ABS. El producto ofrece buenas propiedades sobre superficies pintadas con pinturas tipo poliéster (perfileras de aluminio) o de epoxi 2k previo lijado de las mismas.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Debido a la multitud de sustratos y condiciones de aplicación se recomienda testar el producto en la superficie a aplicar.
- Aplicar en capas finas y uniformes para obtener mejores resultados, repintable después de 20' con la misma pintura. Repintable con otros productos después de 2 horas. Confirmar compatibilidad por medio de ensayos.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo Ligante:                               | Mezcla resina                        |
| Color:                                      | Gris                                 |
| Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):     | 20'                                  |
| Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):        | 2 h                                  |
| Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808): | 7-15 micras/capa                     |
| Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):          | B                                    |
| Rendimiento teórico (pintado en continuo):  | 2 m <sup>2</sup> para aerosol 400 ml |
| Diluyente:                                  | Mezcla de disolventes                |
| Vida del producto:                          | (Almacenado correctamente) 5 Años    |
| Condiciones de aplicación:                  | T° ambiente mínima 8°C               |
|                                             | T° superficie de 5°C a 50°C          |
|                                             | Humedad Máx. 85% R.H.P               |

\* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero galvanizado. Fecha última revisión: 14/01/2016.

### ATENCIÓN



### IMAGEN



### ETIQUETA



EX0140133 Wash Primer

### DIFUSOR



### ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.  
Resistencia del envase al calor: <50°C  
Propelente: DME

Caja (6 unidades)  
205 X 140 X 200 mm.

