

UHU[®] FAST FIX² LIQUID METAL

ADHESIVO DE REPARACIÓN RÁPIDO Y FUERTE DE DOS COMPONENTES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fast Fix² Liquid Metal es un adhesivo de reparación rápido y fuerte de dos componentes con propiedades de relleno por su tecnología de cianocrilato. Es apto para diversas reparaciones de objetos de metal, incluso entre superficies irregulares. La consistencia tipo gel permite aplicaciones en cualquier posición.

CAMPO DE APLICACIÓN

Fija y repara en pocos segundos (60 seg. aprox., según el material y los niveles de humedad y temperatura) diferentes tipos de objetos metálicos. También es posible unir este tipo de objetos de metal con otros materiales como la madera, la cerámica, la piedra y el plástico. No apropiado para PE, PP y PTFE.

CARACTERÍSTICAS

Superrápido: 60 seg. aprox.
 Ultrafuerte
 Capacidad de relleno: hasta 5 mm
 Gel consistente
 Se puede pintar y lijar
 Resistente a temperaturas: -40 °C/+80 °C (hasta +120 °C durante poco tiempo)
 Resistente al agua
 Sin disolventes
 Aplicación precisa y limpia
 Grisáceo

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: Temperatura de aplicación: entre +5 °C y +25 °C.

Tratamiento previo de las superficies: La superficie tiene que estar seca, limpia y sin polvo ni grasa. Lije las superficies lisas con papel de lija (por ejemplo, metales).

APLICACIÓN

Proporción de mezcla: 4 en 1

Modo de empleo:

Para montar la doble jeringa, retire el tapón negro de la parte superior de la jeringa e introduzca el émbolo blanco en la misma jeringa.

Para abrir la jeringa, gire (90°) el tapón gris y coloque el mezclador.

Presione el émbolo y retire las primeras gotas del adhesivo.

Aplique una capa fina de pegamento en un lado. Presione firmemente durante 30 segundos aprox.

Una vez terminada la reparación, retire el mezclador y vuelva a colocar el tapón gris para cerrar la jeringa y, así, poder usar de nuevo el producto.

Tiempo de empleo útil: 25 min

Manchas/restos: Quite las manchas de pegamento húmedo inmediatamente con agua caliente y jabón. Los restos de adhesivos endurecidos tan solo se pueden eliminar con medios mecánicos.

Consejos: Cuando realice diversas tareas, utilice el producto cada 25 min aprox. para evitar que se endurezca en el mezclador. Una vez endurecido, utilice un mezclador nuevo.

Importante: si se queda sin mezcladores, es posible mezclar el producto manualmente con la ayuda de un palillo de madera. Tenga en cuenta que puede que no se mezcle correctamente.

TIEMPOS DE SECADO*

Fortaleza final después de: aprox. 24 h

* El tiempo de secado dependerá del tipo de superficie, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la humedad: Buena

Resistencia al agua: Buena

Resistencia térmica: -40 °C/+80 °C (hasta +120 °C durante poco tiempo)

Resistencia a los rayos UV: Buena

Resistencia a los compuestos químicos: Bueno

Se puede pintar: Sí

Poder de relleno: Muy buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Cianocrilato (de etilo)

Técnica de unión: Aplicación por una cara

Color: Gris

Consistencia: Gel (tixotrópico)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

18 meses. Guárdelo en un lugar bien fresco y seco.

TAMAÑO DE ENVASES

Blíster de 10 g