

TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

Eiche 3 Stab Sortierrung Standard



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Name des Lieferanten: | Barlinek S.A. |
| Produktindex: | BKW-DBE3-L05-XXX-K10207-T |
| Produkt-Katalognummer: | 3WW000226 |
| EAN-Code: | 5906737935385 (PL) |

MATERIAL / AUFBAU

| | |
|--|--|
| Aufbau der Holzdielen: | Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eichenholz, Mittelschicht und die untere Schicht aus Nadelholz |
| Aussehen der Oberfläche: | 3 Stabreihen- Dielen (drei Stabreihen auf der Dielenoberfläche), STANDARD klasse |
| Oberflächenbehandlung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 Schichten UV-gehärteter, matter Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Oberflächenlack) |
| Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) | Längverschluss „Barclick“ Querverschlusseinlage – HDF |

CHARAKTERISTIK DER NUTTSCHICHT

| | |
|--------------------------------|--|
| Charakteristik der Nuttschicht | Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch große Vielfalt der Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Strahlung dunkelt das Holz nach. |
| Härte: | Durchschnittliche Härte: 37 MPa |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die beim im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE

| Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm) | Toleranzwerte |
|---|--|
| Stärke: 10 | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2$ mm |
| Länge: 1092 | Durch die Eigenart dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es keine Schwierigkeiten bei der Verlegung bereitet. Angewandte Toleranzwerte: <ul style="list-style-type: none"> • Eine Diele pro Packung kann bis -20 mm in der Länge aufweisen • Zwei Dielen pro Packung können -10 mm in der Länge aufweisen |
| Breite: 207 | +/- 0,2 mm |

Maßliche Merkmale und zulässige Maßabweichungen (gemäß Norm PN-EN 13489)

| ABMESSUNGEN DER EINZELDIELE [EINES PARKETTELEMENTS] | |
|--|-------------------------------|
| Zulässige Abweichung in der Breite | +/-0,2mm |
| Sprung (zwischen den Elementen) | =/<0,2mm |
| Zulässige Abweichung in der Rechtwinkligkeit | =/<0,2% in der Breite |
| Querkrümmung (quer durch das Element) | =/<0,2% in der Breite |
| Längskrümmung der Seiten (längs des Elements) | =/<0,1% in der Länge |
| Längskrümmung | 1% in der Länge des Elementes |

Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen werden gemäß der Norm EN 13647 gemessen.

| SCHICHTEN DER HOLZDIELE | |
|--------------------------------|---------------|
| Nutzschicht: | 2,5 mm |
| Mittelschicht: | 6,0 mm |
| Untere Schicht: | 1,5 mm |

| VERPACKUNG | |
|-------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Dielen pro Packung | 9 Stück x 1092 mm |
| Packung | 2,03 m ² |

| PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE | |
|--|---|
| Feuchtigkeit der Holzdielen: | 7% +/- 2% |
| Verlegung auf der Fußbodenheizung: | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. |
| Garantie: | 5 Jahre |

| BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT* | |
|--|--|
| Klassifikation der Nutzschicht gemäß der Norm PN-EN 13489: | Freie Klasse |
| Klassifikation der Nutzschicht Barlinek: | Klasse Standard |
| Gesunde Äste: | zulässig ohne Begrenzung |
| Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen: | mit einem Durchmesser bis zu 40 mm |
| Astlöcher, gespachtelt: | mit einem Durchmesser bis zu 25 mm |
| Rindeneinwüchse: | zulässig |
| Färbung der Nutzschicht: | differenziert im Rahmen einer Holzart |
| Faserverlauf der Nutzschicht: | frei |
| Splint (nur bei Eiche): | zulässig ohne Begrenzung |
| Markstrahlen (nur bei Eiche): | zulässig ohne Begrenzung |
| Gespachtelte Risse: | zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken): | nicht zulässig |

* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Füllungen der Äste, insbesondere bei gebürsteten Oberflächen, können durch Mängel gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Messung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

HINWEIS

Das Holz ist ein natürliches Material, das durch mangelnde Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Die einzelnen Bilder der Produktmuster können das Aussehen des Produktes nicht vollkommen korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.