

## TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

### Eiche 4-Stab Lackiert



|                        |   |
|------------------------|---|
| Name des Lieferanten:  | <b>Barlinek S.A.</b>                          |
| Produktindex:          | <b>BK9-DBE4-LAK-XXX-K14207-R</b>              |
| Produkt-Katalognummer: | <b>4W9000013</b>                              |
| EAN-Code:              | <b>5906737938393 (PL), 4823062625440 (UA)</b> |

#### MATERIAL / AUFBAU

|  |   |
|--|---|
| Parkettaufbau:   | Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Eichenholz, Mittellage und der Gegenzug aus Nadelholz.       |
| Optik der Oberfläche:  | 4-Stabdielen (Schiffsboden Optik), RUSTIC Klasse  |
| Oberflächenbehandlung:   | ■ Schichten UV-Halbmatt Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt |
| Verbindungssystem:<br>(Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei) | Verriegelungssystem – Barclick System<br>Einlage Stirnseite – HDF                                       |

#### CHARAKTERISTIK DER NUTZSCHICHT

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Charakteristik der Nuttschicht | Gelbbraunes Eichenholz mit Ästen, die für die Eiche charakteristisch sind. Das Parkett zeichnet sich durch natürliche Farbtöne und der Maserung aus. Durch die UV-Einstrahlung (Sonnenlicht) dunkelt das Holz in einem festen Zeitraum nach. |
| Härte:                         | Durchschnittliche Härte: 3,7 Brinell<br>Eigenschaft: Hart  |

#### ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄß DER NORM EN 13489

| Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm) | Toleranzwerte  |
|---|--|
| Stärke: <b>14</b>                         | Überzahn zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2$ mm   |
| Länge: <b>1092</b>                        | Durch die Eigenschaft dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es die Verlegung und Optik nicht negativ beeinträchtigt.<br>Mögliche Toleranzwerte:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Diele pro Packung kann bis -20 mm in der Länge abweichen.</li> <li>• Zwei Dielen pro Packung können -10 mm in der Länge abweichen.</li> </ul> |
| Breite: <b>207</b>                        | +/- 0,2 mm   |

Die Stärke der einzelnen Schichten der Holzdielen werden gemäß der Norm EN 13647 gemessen.

| SCHICHTEN DER HOLZDIELE |               |
|-------------------------|---------------|
| Nutzschicht:            | <b>3,2 mm</b> |
| Mittellage:             | <b>8,2 mm</b> |
| Gegenzug:               | <b>2,6 mm</b> |

| VERPACKUNG                    |   |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der Dielen pro Packung | 7 Stück a'1092 mm   |
| Verpackung                    | 1,58 m <sup>2</sup> /Pak 35 Pak/Palette = 55,30 m <sup>2</sup> /Palette |

| MEßWERTE                                    |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Abriebfestigkeit EN 14354                   | WR1                               |
| Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1 | Erfüllt Norm EN 13442             |
| Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2        | 0,011 +/- 0,001 mg/m <sup>3</sup> |
| Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612     | 0,14 W/mK                         |
| Brandschutzklasse                           | D <sub>i</sub> -s1                |
| Dibt / Bauaufsichtliche Zulassung           | vorhanden                         |

| PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE |  |
|---|--|
| Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 13489  | 7% +/- 2%  |
| Verlegung auf Fußbodenheizung:                      | Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 27°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten. |
| Garantie:   | 20 Jahre   |

| BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*  |   |
|--|---|
| Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe): | Freie Klasse, Werkssortierung (ruhig, ausgeglichen, Ausdrucksstark) |
| Klassifikation der Sortierung Barlinek:  | Sortierung Rustic, natürliche Farb- und Strukturunterschiede        |
| Gesunde Äste:  | zulässig ohne Begrenzung  |
| Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen:                                | mit einem Durchmesser bis zu 55 mm                                  |
| Astlöcher, gespachtelt:  | mit einem Durchmesser bis zu 25 mm                                  |
| Rindeneinwüchse:   | zulässig  |
| Färbung der Nutzschicht:   | differenziert im Rahmen einer Holzart                               |
| Faserverlauf der Nutzschicht:  | frei  |
| Splint (nur bei Eiche):  | zulässig ohne Begrenzung  |
| Markstrahlen (nur bei Eiche):  | zulässig  |
| Gespachtelte Risse:  | zulässig mit einer Breite bis zu 1 mm und einer Länge bis zu 30 mm  |
| Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken):                               | nicht zulässig  |

\* Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

#### HINWEIS

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist. Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.