

Parkettlack wasserbasiert

glänzend



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



STOß- UND SCHLAGFEST



GRUND-, ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH



TRITT-BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR NACH 8 STUNDEN

farblos – stoß-, schlag- und kratzfest – für Holz- und Korkböden, Treppen, Türen, Möbel



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Schnell trocknender Holz-Versiegelungslack als Schutz- und Pflegeanstrich auf z. B. neuen und bereits beschichteten Parkettfußböden, Dielen und anderen Holzböden sowie fest verklebten Korkböden oder Möbeln im Innenbereich. Er ist vergilbungsbeständig, stoß-, schlag-, kratz- und abriebfest sowie widerstandsfähig gegen zahlreiche Reinigungsmittel. Umweltfreundlich, weil schadstoffarm. Geruchsarm und wasserverdünnbar, leicht zu verarbeiten, lang anhaltender Glanz und sehr füllkräftig.

GISCODE: BSW30

Farbton
Farblos

Glanzgrad
Glänzend

Inhaltsstoffe
Polyacrylat-Polyurethan-Dispersion, Wasser, Glycolether, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon und Zinkpyrithion).

Dichte
Ca. 1,0 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen (Kunststoffborstenpinsel)

Verarbeitungstemperatur

Bei einer Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C verarbeiten!

Verbrauch

Ca. 90 - 125 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

swingcolor® Parkettlack glänzend ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

Verarbeitungshinweise

Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Auf stark strapazierten Treppen- und Parkettfußböden empfehlen wir einen zweimaligen Schlussanstrich. Die Oberfläche von bereits beschichtetem Fertigparkett auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen und gegebenenfalls Probeanstrich ausführen. Auf unbehandelten Untergründen ist vor Ausführung der Beschichtung ein Feinschliff mit Schleifpapier, mindestens der Körnung 100 oder feiner, auszuführen. Austretendes Harz mit Universalverdünnung entfernen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 1 - 2 Stunden. Der komplette Anstrichaufbau ist nach ca. 8 Stunden begehbar. Erste Feuchtreinigung und voll belastbar durch z. B. Auflegen von Teppichen nach ca. 8 Tagen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sein. Neues Holz anschleifen und säubern. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen und säubern. Abblätternde und nicht tragfähige

Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Zwischen den Anstrichen leicht anschleifen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
unbehandeltes Holz	1x Parkettlack glänzend	1x Parkettlack glänzend	1 - 2x Parkettlack glänzend
intakte Altanstriche	-	-	

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Vollständig eingetrocknete Lackreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch sofort mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen, aber nicht unter +5 °C
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6180)