

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco-Group BIII - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno

Formato y espesor

30X90 cm sp 9

Serie

BETON WALL

Artículos

TAUPE

CARACTAERISTICAS		METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS	
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 10 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,3 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %-03%; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	> 10 %
	Módulo de rotura		UNI EN ISO 10545-4	>12 N/mm ²
	Reacción al fuego		-	A1
Químico	Restistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	Min class 3
	Resistencia a los productos químocios		UNI EN ISO 10545-13	Min class B

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined