












## Tipología

Gres porcelánico esmaltado pulido Group Bla GL - Annex G - EN 14411

## Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno

Formato	<b>600X600</b>
Serie	<b>MARFIL</b>
Artículos	<b>27644081 CREMA</b>

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS	
<b>Dimensiones</b> (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
<b>Físico</b>	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	Fuerza de rotura		UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	Resistencia a la abrasión superficial		UNI EN ISO 10545-7	3
	Resistencia al choque térmico		UNI EN ISO 10545-9	Resistant
<b>Químico</b>	Reacción al fuego		-	A1 <sub>fl</sub>
	Resistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	Minimum class 3

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined