

Tipología

Gres porcelánico esmaltado pulido Group Bla GL - Annex G - EN 14411












Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno

Formato **600X600X10 RECTIFICADO**

Serie **SMART**

Artículos **27567832 SAND**

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura 	UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción 	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	Fuerza de rotura 	UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	Resistencia a la abrasión superficial 	UNI EN ISO 10545-7	3
	Resistencia al choque térmico 	UNI EN ISO 10545-9	Resistant
	Reacción al fuego 	-	A1 _{fl}
Químico	Resistencia a las manchas 	UNI EN ISO 10545-14	Minimum class 3