

Dichtschlämme flexibel

Schnelle, hoch flexible, hydraulisch abbindende, rissüberbrückende Dichtschlämme für höchste Ansprüche im Dauernassbereich auf Wand und Boden.

Anwendungsgebiet

- Alterungsbeständig, roll-, spachtel- und streichfähig
- Als Sockelvorabdichtung unter Putz und WDVS
- Für Balkone, Terrassen, Bäder, Duschen

Produkteigenschaften

- Schnelle und leichte Verarbeitbarkeit
- Frost- und alterungsbeständig
- Erhärtet eigenspannungs- und rissfrei bei angegebener Schichtdicke
- Sulfatbeständig

Anwendungsgebiet

Dichtschlämme flexibel eignet sich zur Abdichtung im Verbund mit keramischen Belägen bei den Feuchtigkeits Beanspruchungsklassen A0, B0, A und B (mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis) im Innen- und Außenbereich.

Untergründe

Fest, sauber, frei von losen Teilen sowie mattfeucht (eher zu trocken als zu nass). Wasserabweisende Rückstände (Schalölle, Fette, Farben) entfernen.

Verarbeitung

Einrühren in Wasser und knotenfrei und schlämmfähig anmischen. Nicht benetzte Pulveranteile dürfen nicht zurückbleiben. Die Abdichtung erfolgt in 2 bis 3 Arbeitsgängen jeweils voll deckend. Auftrag im Schlämmverfahren, intensiv, satt und oberflächendicht. Grundsätzlich erfolgt ein 2., ggf ein 3. Auftrag (bei + 23 °C frühestens nach 4 bzw. 8 Stunden). Frische Abdichtungsschicht 3 Tage vor zu schneller Austrocknung und Regen schützen. Nach ca. 24 Stunden mit Fliesen belegbar.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch:

Auftrag 1 mm Schichtdicke / 1,4 kg / m²

Verpackungseinheiten

| Gebinde | Einheit | VPE / Palette |
|--------------|---------|---------------|
| Folienbeutel | 5 kg | 72 Beutel |

Produktdetails

Mindestschichtdicke: 2 mm, Auftragsmenge 2,8 kg/m²

Verarbeitungszeit: bei + 20 °C ca. 45 bis 60 Minuten.

Luft- und Objekttemperatur: + 5 °C bis + 30 °C.

Lagerung: Trocken, original verschlossen, mind. 24 Monate lagerfähig.

Dichtschlämme flexibel