

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group Bla GL - Annex G - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno y externo

Formato y espesor (mm)

900X900X10

Serie

XBETON

Artículos

27676039 GRIT SAND

CARACTAERISTICAS			METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %
	Fuerza de rotura		UNI EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
	Resistencia a la abrasión superficial		UNI EN ISO 10545-7	4
	Resistencia al deslizamiento		DIN 51130	R9
	Resistencia al choque térmico		UNI EN ISO 10545-9	Resistant
Químico	Resistencia al Hielo		UNI EN ISO 10545-12	Resistant
	Reacción al fuego		-	A1 _{fl}
	Restistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	≥ 4
	Resistencia a los productos químocios		UNI EN ISO 10545-13	A/B