



FICHA TECNICA

Ecosense Mate

Descripción	Pintura Plástica Mate Ecológica para interiores.																		
Usos	Interior Para la decoración de interiores, especialmente paredes y techos. Con homologación Ecolabel de la Unión Europea.																		
Propiedades	* Máxima opacidad. * No salpica. * Máximo rendimiento. * En su fabricación se ha reducido el impacto ambiental. * Sin olor. * Blanco Luminoso.																		
Beneficio clave	Mínimo impacto ambiental.																		
Colores y tamaños	Blanco 4 L; 10L; 15 L																		
Características técnicas	<u>Composición</u> <table> <tr> <td>Vehículo fijo</td><td>Copolímero vinílico.</td></tr> <tr> <td>Pigmentos</td><td>Dióxido de Titanio y cargas minerales.</td></tr> <tr> <td>Disolvente</td><td>Agua.</td></tr> <tr> <td>Aspecto</td><td>Mate.</td></tr> <tr> <td>Densidad</td><td>1,68 ± 0,04 g/ml.</td></tr> <tr> <td>Secado a 23°C</td><td>30 minutos</td></tr> <tr> <td>Repintado a 23°C</td><td>Después de 3 horas.</td></tr> <tr> <td>Rendimiento teórico</td><td>La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.</td></tr> <tr> <td>Valor COV</td><td>8 - 12 m²/ litro.</td></tr> </table> Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 1 g/l COV.	Vehículo fijo	Copolímero vinílico.	Pigmentos	Dióxido de Titanio y cargas minerales.	Disolvente	Agua.	Aspecto	Mate.	Densidad	1,68 ± 0,04 g/ml.	Secado a 23°C	30 minutos	Repintado a 23°C	Después de 3 horas.	Rendimiento teórico	La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.	Valor COV	8 - 12 m²/ litro.
Vehículo fijo	Copolímero vinílico.																		
Pigmentos	Dióxido de Titanio y cargas minerales.																		
Disolvente	Agua.																		
Aspecto	Mate.																		
Densidad	1,68 ± 0,04 g/ml.																		
Secado a 23°C	30 minutos																		
Repintado a 23°C	Después de 3 horas.																		
Rendimiento teórico	La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.																		
Valor COV	8 - 12 m²/ litro.																		
Certificaciones y ensayos	• Resistencia al frote: Clase 4 (Norma UNE-EN 13300) • Opacidad: Clase 2 (Norma UNE-EN 13300) a un rendimiento de 10 m²/l. con una relación de contraste del 98,53%. • Brillo: Mate (Norma UNE-EN 13300) • Etiqueta ecológica europea.																		
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> <table> <tr> <td>Útiles de aplicación</td><td>Brocha, rodillo o pistola airless.</td></tr> <tr> <td>Disolvente</td><td>Agua.</td></tr> <tr> <td>Dilución del producto</td><td>Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente.</td></tr> <tr> <td>Limpieza de utensilios</td><td>Agua.</td></tr> <tr> <td>Temperatura de aplicación</td><td>Entre 5° y 35°C</td></tr> </table>	Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o pistola airless.	Disolvente	Agua.	Dilución del producto	Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente.	Limpieza de utensilios	Agua.	Temperatura de aplicación	Entre 5° y 35°C								
Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o pistola airless.																		
Disolvente	Agua.																		
Dilución del producto	Para brocha y rodillo diluir al 5% con agua. Para pistola diluir convenientemente.																		
Limpieza de utensilios	Agua.																		
Temperatura de aplicación	Entre 5° y 35°C																		

Ecosense Mate

	Sistema de aplicación Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas Albañilería Si desea dar una primera capa para utilizarla como imprimación, diluir la pintura aproximadamente entre un 10-15% de agua. Yeso muerto o pulverulento Imprimir con Fijador Universal Bruguer o Preparación Fijadora Brufix. Hierro / Acero Imprimir con la Preparación Antioxidante Brumin. Madera Imprimir con la Preparación Selladora Sellatine o Preparación Universal Acrylic. Acabado: Aplicar una o dos capas de Ecosense Mate. Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Ecosense Mate. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con Preparación Fijadora (Brufix) hasta conseguir un soporte firme. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. Observaciones Las superficies afectadas por humos de tabaco o manchas producidas por escapes o filtraciones de agua deben imprimirse con la Preparación Selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores.
Información adicional	Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año):03/15



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

