

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco-Group BIII - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno

Formato y espesor

20X60 cm sp 8

Serie

JUNGLE WALL

Artículos

JUNGLE WALL BIANCO-GRIGIO-DECORO FRAMMENTI -DEC LISTELLI

	CARACTERÍSTICAS	METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Espesor	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 10 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,3 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura	 UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %-03%; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción	 UNI EN ISO 10545-3	> 10 %
	Módulo de rotura	 UNI EN ISO 10545-4	>12 N/mm ²
	Reacción al fuego	 -	A1
Químico	Resistencia a las manchas	 UNI EN ISO 10545-14	Min class 3
	Resistencia a los productos químicos	 UNI EN ISO 10545-13	Min class B

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined