

Fassadenfarbe

matt



AUSSEN UND
INNEN



ROLLEN



STREICHEN



SPRITZEN



WETTER-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
12 STUNDEN



EMISSIONSBARM
LÖSEMITTELFREI
WEICHMACHERFREI



MIX
FARB MISCH-
SYSTEM
INDIVIDUELL
MISCHBAR

Wetterbeständig – gut deckend – strapazierfähig – rissfüllend

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Fassadenfarbe für spannungsarme, dauerhafte und strapazierfähige Außenanstriche. Sie ist leicht zu verarbeiten, UV-, abgas- und alkalibeständig, bietet Schutz vor aggressiven Umwelteinflüssen, trocknet geruchsfrei auf, ist wasserdampfdurchlässig und frei von Lösemitteln. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Mauerwerk, Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton) und Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Gisbau-Produktcode: M-DF01

Farbtöne

Weiß.

Ein nahezu unbegrenztes Farbtonangebot über swingcolor® MIX.

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Kunststoff-Dispersion), Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

Dichte

Ca. 1,5 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

Rollen, streichen, airless spritzen

Hinweise zum Spritzauftrag (Airless)

Düse: 0,53 - 0,63 mm

Spritzwinkel: 40° - 80°

Druck: ca. 150 bar

Verdünnung: ca. 5 - 10 %

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 140 ml/m² je Anstrich

(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Für den Voranstrich kann swingcolor® Fassadenfarbe mit max. 10 % Wasser verdünnt werden.

Abtönen/Mischen

Mit swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe, in jedem Verhältnis.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Farbe ist streichfertig eingestellt. Werkzeuge bei kurzer Arbeitsunterbrechung in Farbe eintauchen. Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen mit einem Flachpinsel oder einer kleinen Rolle (10 cm) vorstreichen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Nach Trocknung über Nacht sind die Fassadenflächen oberflächentrocken und können übergestrichen werden. Innen können die Räume nach ca. 6 Stunden wieder genutzt bzw. die Wände übergestrichen werden. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. Neuputze mind. vier Wochen trocknen

lassen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-	bei großem Farbtonkontrast 1x Fassadenfarbe, bis max. 10 % verdünnt	1x Fassadenfarbe, unverdünnt
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z.B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund oder Fassadengrund		

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Nur rest-entleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Farbresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Farbreste bei einer Sammelstelle für Alt-farben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber nicht unter +5 °C.

Anbruchgebinde gut verschließen.

Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck

ADR/RID: Kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

Auch bei der Verarbeitung lösemittelfreier Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel.-Nr. +49 (0)180 5326655 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6226)