




		F I C H A T É C N I C A			
		RO-81 CRISTALIZADOR			
Materiales		Uso, dilución y rendimiento			
Mármol pulido 		Cristalizado de pavimentos			
		Puro			
Granito pulido 		~30-50 m²/1L			
		Modo de empleo			
Terrazo pulido 		Verter aproximadamente 4-5 tapones de producto sobre la superficie a tratar. Colocar el disco de lana de acero en la máquina rotativa Rubilim y activar la velocidad más elevada. Pasar con la máquina por encima del producto extendiéndolo por una zona de 1-2 m2 aproximadamente, y trabajando hasta que se aprecie brillo. Repetir el proceso en otra zona contigua y así con todo el pavimento. No mojar la superficie ni pisar hasta transcurridas al menos 8 horas.			
Mosaico hidráulico 					
		Tipo de producto: ácido pH: 3,5 Densidad: 1,08 Kg/L			
Precauciones					
Durante el proceso de aplicación evitar dejar zonas sin trabajar donde se pueda secar el líquido. Efectuar siempre una pequeña prueba antes de la aplicación.					
 					
 Ref. 23979	 Ref. 22957	 Ref. 22965			 Ref. 22972
 6 unidades	 4 unidades	 12 unidades	 6 unidades	 4 unidades	 2 unidades