

Majcoat® 150


SIGA 1966

Unterdeckbahn

Écran de sous-couverture

Roof underlay membrane

Undertak



(deutsch)

Robust
Reiss- und
abriebfest

Im Aussenbereich

- Material: 3-lagig, Funktionsschicht beidseitig mit PP-Faservlies verstärkt
 - s_d -Wert: 0,05 m
 - Flächengewicht: 150 g/m²
 - Schlagregensicherheit nachgewiesen bei TU-Berlin
 - Wasserdicht: W1 nach EN 1928
 - Entspricht ZVDH-Klasse UDB-A / USB-A
 - Geeignet für Behelfsdeckung Bauzeitabdichtung bis 4 Wochen
 - Geeignet als Unterdach für normale und erhöhte Beanspruchung gemäss SIA 232
 - Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1
 - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
 - CE: EN 13859-1 / EN 13859-2
- Lagerung:** kühl, trocken und UV-geschützt lagern

(français)

Robuste
Résistant à la
déchirure et à
l'abrasion

En extérieur

- Matériel : à 3 couches, film protégé de chaque côté par un non-tissé en polypropylène
 - Valeur s_d : 0,05 m
 - Grammage : 150 g/m²
 - Étanchéité à l'eau : W1 selon EN 1928
 - Conforme à la norme SIA 232 relatives aux sous-couvertures soumises à des sollicitations normales et élevées.
 - Convient pour une étanchéité provisoire mise hors d'eau pendant les travaux pendant 4 semaines au maximum.
 - Comportement au feu : classe E selon EN 13501-1
 - Résistance thermique : -40 °C à +80 °C
 - CE : EN 13859-1 / EN 13859-2
- Stockage :** conserver au frais et au sec à l'abri des UV

FRANCE: E1 / s_d 1 / TR 2

Recommandation CSTB / Cahier 3651-2 :
Durée de mise hors d'eau provisoire 8 jours,
hors conditions climatiques exceptionnelles
Application : pour toutes les toitures en
dessous de 900 m

(english)

Sturdy
Tear and abrasion
resistant

In exterior applications


- Material: 3 layered, functional layer, reinforced on both sides with PP nonwoven
 - s_d -value: 0.05 m / 68 US Perms
 - Weight per unit area: 150 g/m²
 - Thickness: 0.55 mm
 - Waterproof: W1 in accordance with EN 1928
 - Suitable for temporary construction weather protection covering for up to 4 weeks.
 - Fire behaviour: class E in accordance with EN 13501-1
 - Temperature resistance: -40 °C to +80 °C
 - CE: EN 13859-1 / EN 13859-2
- Storage:** store in a cool, dry place and protected against UV

(norsk)


Robust
Rivefast og
slitesterk

Utendørs

- Materiale: 3-lags, funksjonssjikt på begge sider forsterket med PP-fiberflis
 - s_d -verdi: 0,05 m
 - Flatevekt: 150 g/m²
 - Tykkelse: 0,55 mm
 - Vanntett: W1 iht. EN 1928
 - Egnet som midlertidig beskyttelse av bygget, opp til 4 uker
 - Brannegenskaper: klasse E i henhold til EN 13501-1
 - Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
 - CE: EN 13859-1 / EN 13859-2
- Lagring:** kaldt, tørt og UV-beskyttet



Art. 8730-150020



7 640105 092109

KM11325

Montage Montage Fitting Montering



(deutsch)

- Bahn mit Schriftzug dem Verarbeiter zugewandt verlegen
- Bahnen ca. 10 cm überlappen
- Überlappende Bahn mit Tacker im Verklebepbereich fixieren

- Wigluv mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren
- Zug- und faltenfrei verkleben und **gut anreiben**
- Aufgedruckte Verklebehilfe spart Zeit

(français)

- Poser le lé avec le côté imprimé tourné vers l'applicateur
- Faire se chevaucher les lés de 10 cm environ
- Fixer le lé de recouvrement par agrafage dans la zone du collage

- Centrer le Wigluv par rapport au recouvrement et le fixer
- Coller sans traction et sans plis et **bien froter** vigoureusement contre le support
- L'aide au collage imprimée fait gagner du temps

(english)

- Apply the membrane with the lettering facing you
- Overlap the membrane by approx. 10 cm
- Secure the overlapping membrane in the bonding area with a stapler

- Align Wigluv centrally along the overlap and secure in place
- Bond without tension or wrinkles and **press on firmly**
- The printed bonding aid saves time

(norsk)

- Duken legges med påskriften vendt mot håndverkeren
- Duken skal overlappes ca. 10 cm
- Fest den overlappende duken med stiftehammer i limområdet

- Rett inn Wigluv på midten av overlappingen og fest
- Lim på uten strekk og folder og **gni godt fast**
- Påtrykt limehjelp sparer tid

Nageldicht-Band Bande d'étanchéité pour clous Nail sealing tape Spikertett-tape



Nach der Verklebung:

- Nageldicht-Band auf die Konterlatte kleben
- Anfang vom Trennstreifen zurückfalten

- Konterlatte mit zurückgefaltetem Trennstreifen auf der Unterdeckbahn ausrichten
- Trennstreifen lösen und Konterlatte andrücken
- Unterdeckbahn durch Nageln oder Schrauben der Konterlatte auf feste Unterlage endgültig befestigen

Après le collage :

- Coller la bande d'étanchéité pour clous sur la contre-latte
- Replier le début de la bande de séparation

- Ajuster la contre-latte avec la bande de séparation repliée sur le lé de sous-couverture
- Retirer la bande de séparation et presser la contre-latte contre le support
- Fixer définitivement le lé de sous-couverture en clouant ou vissant la contre-latte sur le support solide

After adhesion:


- Stick the nail sealing tape to the counter batten
- Fold back the starting part of the backing strip

- Align the counter batten with the backing strip folded back on the breathable membrane
- Separate the backing strip and press the counter batten down
- Finally mount the breathable membrane by screwing or nailing the counter battens to a solid support

Etter liming:

- Spikertett-tape klebes på lekten
- Brett tilbake starten på dekkpapirene

- Rett inn lekten med tilbakebrettet dekkpapir på vindspærren
- Løsne dekkpapiret og trykk fast lekten
- Undertaket festes permanent ved å spikre eller skru lekten på fast underlag



Tipps und Tricks

- Bahnen weisen unterschiedliche Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten auf
- Bei vertikaler Verlegung oder vollflächiger Verlegung auf formstabiler Wärmedämmung **Entlastungsschleufe in Bahn** legen oder Überlappungen mit **Wigluv 100** verkleben

Trucs et astuces

- Les lés présentent des comportements différents en termes de dilatation et de rétraction
- En cas de pose verticale ou de pose sur toute la surface d'une isolation indéformable, installer une **boucle de détente dans le lé** ou coller les recouvrements avec **Wigluv 100**

Tips and tricks

- Membranes show different expansion and shrinkage characteristics
- In case of vertical laying or full covering of pressure resistant heat insulation material make a **stress-relief loop in the membrane** or seal overlaps with **Wigluv 100**

Tipps og triks

- Banene har forskjellig utvidelses- og krympeegenskaper
- Ved vertikal legging eller legging over hele flaten på formstabil isolasjon **legg avlastningsløyfe i banen** eller lim omleggsskjøter med **Wigluv 100**

Gewährleistung Garantie Warranty Garanti

(deutsch)

Gewährleistung:

SIGA gewährt 5 Jahre auf alle in der Gebrauchsanleitung zugesicherten Eigenschaften. Die Gewährleistung ist jedoch ausgeschlossen:

- wenn eine von der Gebrauchsanleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt
- wenn ungewöhnliche Einflüsse insbesondere chemischer und/oder mechanischer Art auf das Produkt einwirken
- bei Dachneigung < 10°
- bei offenen Fassadenverkleidungen

Die aktuell gültige Gebrauchsanleitung und das Produktdatenblatt finden Sie unter siga.swiss

(français)

Garantie :

SIGA garantit toutes les caractéristiques mentionnées dans le mode d'emploi. Toutefois, la garantie est annulée dans les cas suivants :

- mise en œuvre ou utilisation non conforme aux indications du mode d'emploi
 - en présence d'influences inhabituelles, notamment de type chimique et/ou mécanique pouvant agir sur le produit
 - toits inclinés < 10°
 - en cas de revêtements ouverts de façade
- Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Le mode d'emploi, ainsi que la fiche de données techniques actuellement en vigueur sont disponibles sur siga.swiss

(english)

Warranty:

SIGA grants on all properties guaranteed in the instruction manual. However, SIGA excludes any liability in the following cases:

- processing or use that does not comply with the instruction manual
 - unusual influences, in particular of a chemical or mechanical nature
 - roof inclination < 10°
 - with open facade cladding
- This does not effect your statutory rights.

The currently valid instruction manual and product data sheet can be found at siga.swiss

(norsk)

Garanti:

SIGA gir garanti på alle egenskaper som sikret i bruksveiledningen. Garanti er likevel utelukket:

- når det forekommer en bearbeiding eller bruk som avviker fra bruksveiledningen
 - når uvanlige påvirkninger, spesielt av kjemisk og/eller mekanisk type, virker inn på produktet
 - ved takfall < 10°
 - ved åpen fasadekledning
- Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Den aktuelle gyldige bruksveiledningen og produktdatablad finner du under siga.swiss