

Fecha de Alta

17-12-2012

Versión

4 - 25/07/2016



FAMILIA PINTURAS PLASTICAS / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA LINEA MATE

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica al agua de buena calidad y acabado mate, para pintar apredes y techos de interior. Su fórmula aporta gran blancura y luminosidad así como una óptima cubrición y rendimiento.

## USOS

Interior  
Cemento  
Hormigón  
Ladrillo  
Escayola  
Fibro cemento  
yeso

## PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- No amarillea
- Elevada transpiración
- Excelente blancura
- Buena cubrición en seco
- Buena blancura

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA BASIC BLANCO
Acabado	Mate
Peso específico	1,53± 0,05 kg/l
Viscosidad	70 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	38± 1
Sólidos en peso	61± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010):0,20 g/l
Rendimiento aprox. por mano	7-9 m <sup>2</sup> /L
Secado tacto	(20°C HR:60%): 1 hora
Repintado	(20°C HR:60%): mín 3-4 horas
Colores	Blanco.
Lavabilidad	CLASE 4
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

## Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador.

Fecha de Alta

17-12-2012

Versión

4 - 25/07/2016

7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, Fijador, o una mano diluida del mismo producto
5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

**Restauración y mantenimiento**

- 1 -Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
- 2 -Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
- 3 -En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
- 4 -Masillar con plaste los defectos del soporte.
- 5 -Tratar con fungicida los soportes con moho.

**MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5° C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- No aplicar si se prevé lluvia antes de dos horas después de la aplicación.
- No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días.
- Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

**Disolvente para dilución y limpieza**

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-10%
Rodillo	0-10%
Pistola	0-10%

**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

		Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>				
<b>MAX</b>	Fungicida		Expresa Basic	Expresa Basic+Aditivo Fungicida
<b>STD</b>	Fungicida			Expresa Basic+Aditivo Fungicida
<b>Obra nueva</b>				
<b>MAX</b>	Fijador		Expresa Basic	Expresa Basic
<b>STD</b>	Expresa Basic diluido			Expresa Basic
<b>Antiguas pinturas en mal estado</b>				
<b>MAX</b>	Eliminar+Fijador		Expresa Basic	Expresa Basic
<b>STD</b>	Expresa Basic diluido			Expresa Basic
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>				
<b>MAX</b>	Expresa Basic		Expresa Basic	Expresa Basic
<b>STD</b>	Expresa Basic diluido			Expresa Basic

Fecha de Alta

17-12-2012

Versión

4 - 25/07/2016

**Madera**

<b>MAX</b>	Sellador	Expresa Basic	Expresa Basic
<b>STD</b>	Expresa Basic diluido		Expresa Basic

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

4 L, 8 L

Bases en formato 15 L