

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Watertite es una masilla epóxica de relleno, de secado rápido, indicada para su utilización en construcciones de fibra de vidrio, metales y madera rígida. Su fórmula evita que se contraiga y es extremadamente impermeable, lo que la hace indicada para las reparaciones antiosmóticas.

- * Puede rellenar hasta 20 mm. sin que se produzca descolgamiento
- * Para uso en obra muerta
- * Alta resistencia y adherencia
- * Sencillez en la proporción de los componentes (1:1)
- * Secado extra rápido
- * Muy fino y sedoso

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YAV145/A - Azul claro El código de la base es YAV335 y el código para el agente de curado es YAA441.
Densidad	1.02
Sólidos en volumen	100%
Proporción mezcla	1:1 por volumen (tal como se suministra)
Convertidor/endurecedor	YAA441
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	0 g/l
Tamaño del envase	250 ml, 1 l

INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

	Intervalo de repintado			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Lijable	10 horas	6 horas	5 horas	4 horas
Inmersión	5 días	3 días	2 días	36 horas
Tiempo útil de aplicación	25 min.	20 min.	15 min.	10 min.

Nota: La vida útil de la mezcla a 7°C es de 30 minutos, lijable a partir de las 24 horas, botadura a partir del sexto día.

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
Recubierto por	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
Gelshield 200	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Interprotect	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Perfection Undercoat	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Primocon	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
VC Tar2	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Watertite	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Yacht Primer	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-
Yacht Primer (Professional)	10 horas	-	6 horas	-	5 horas	-	4 horas	-

APLICACIÓN Y USO

Preparación	La superficie debe estar limpia y seca. Si es un tratamiento contra la ósmosis, aplique antes una imprimación de Gelshield. Si no es así, aplique la imprimación como sigue. FIBRA DE VIDRIO SIN TRATAR Gelshield 200 o VC Tar 2 para protección antiosmótica, o Primocon. ACERO/HIERRO Obra muerta: Interprotect o Yacht Primer. Obra viva: Interprotect, o VC Tar 2 o Primocon. ALUMINIO Obra muerta: Interprotect o Yacht Primer. Obra viva: Interprotect, o VC Tar 2 o Primocon. PLOMO VC Tar2, o Interprotect o Primocon. MADERA SIN TRATAR Obra muerta: Yacht Primer. Obra viva: Interprotect o Primocon.
Método	Elimine todo el polvo de la superficie. Extienda el producto con firmeza. Rellene hasta un determinado nivel ligeramente por encima del área que la circunda. Una vez endurecido, lije hasta que quede liso con un papel de lija seco o al agua de grano 80-220. Si lo deja durante más de 24 horas, las masillas epóxicas bicomponentes necesitarán un lijado con un papel de lija del 80-220 para garantizar un buen agarre físico.

Para más información contactar con el técnico de su zona o en <http://www.yachtpaint.com>.

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Watertite

Masillas de relleno

Masilla epóxica



Consejos

Mezcla Mezcle perfectamente los dos componentes, hasta conseguir un color uniforme. Mezcle perfectamente los componentes en la proporción correcta.

Disolución No disolver.

Limpiador YTA061 Disolventes N° 7

Control de ventilación y humedad Evite el frío y la humedad, ya que pueden provocar que surja una película rígida en la superficie. Se eliminará con agua y un estropajo Scotch-Brite™ 3M o bien lijando.

Otros Para las superficies más extensas deberá utilizar papel de lija sobre una plancha cuya longitud duplique la de la zona a reparar, para adaptarse a la curvatura del casco. Las áreas pequeñas pueden lijarse con un bloque de lijado.

Lije tan pronto como pueda después del plazo de lijado, dado que Watertite sigue endureciéndose.

Algunos puntos importantes

No utilizar por debajo de 7°C. El grosor de la capa no debe ser, bajo ninguna circunstancia, superior a 2 cm. La temperatura del producto debe estar entre 10°C y 35°C. La temperatura ambiente debe estar entre 7°C y 35°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 7°C y 35°C.

Compatibilidad/substratos

No tendrá una buena adherencia a laminados de fibra de vidrio sin terminar de curar. Déjelo curar completamente antes de lijar el laminado y aplique Watertite.

Número de capas

Según la necesidad

Rendimiento

(Teórico) - 0.2 m²/l @ 5000 a micras WFT. Dependiendo del espesor de capa.

Métodos de aplicación

Espátula o paleta

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Almacenamiento

INFORMACIÓN GENERAL:

Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Watertite, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa.

TRANSPORTE:

Watertite debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra hasta su utilización.

Seguridad

GENERAL:

Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica.

VERTIDOS:

No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Watertite a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.