

YACHT ACRYL INNEN

CHARAKTERISTIK

YACHT ACRYL ist eine einkomponentige, lösemittelfreie Dichtungsmasse auf Basis einer Polyacrylat-Dispersion. Über die Trocknung bildet sich die Masse zu einem plasto-elastischen Material aus. Die Dichtungsmasse ist optimal für Renovierungsarbeiten im Schiffsinnenbereich. Sie kann überall dort angewendet werden, wo Fugen oder Anschlüsse mit geringer Dehnungsbeanspruchung abzudichten sind.

EINSATZGEBIET

- Dichtungsmasse für Renovierungsarbeiten im Schiffsinnenbereich
- Elastische Verbindung
- Aushärtezeit ca. 24 Stunden
- Geeignet für innen und außen

Einschränkungen / Bemerkungen:

- Nicht anwenden für PE, PP, Teflon und bituminöse Flächen.
- Nicht anwenden auf ständiger Wassereinwirkung ausgesetzte Flächen.

PRODUKTDATEN

Chemische Charakterisierung:	Polyacrylat-Dispersion
Inhalt:	310 ml Kartusche
Farbton:	weiß
Viskosität:	pastös
Hautbildung:	ca. 8 Minuten bei +20°C

VERARBEITUNG

Das Endstück der Kartusche abschneiden und entsprechend zugeschnittene Düse aufschrauben. Im Anschluss die Kartusche in die Auspresspistole einsetzen.

Die Dichtungsmasse sollte nicht unter + 5°C und über +30°C verarbeitet werden.

Bei einer Temperatur von + 20°C bildet sich nach ca. 8 Minuten eine Trocknungshaut auf der Dichtungsmasse. Die Durchtrocknung ist nach ca. 24 Stunden erreicht. Dieses ist abhängig von der Fugenstärke bzw. Materialdicke.

YACHT ACRYL eignet sich für innen und außen – überall dort, wo es keine ununterbrochene Wassereinwirkung gibt.

Hinweis:

- Die zu verklebenden Flächen müssen frei von trennenden Substraten sein.
- Vor Beginn des Klebevorgangs entsprechende Adhäsionsprüfung durchführen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

März 2019 - 2