

Alu-Effektlack

Seidenmatt



INNEN UND
AUßEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



TEMPERATUR-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
2 STUNDEN

für Eisen, Stahl und Hart-PVC – hitzebeständig bis +500°C – schnell trocknend

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Dekorativer Effektlack für Eisen, Stahl und Hart-PVC z.B. für Heizkörper und Ofenrohre. Hitzebeständig bis +500°C.

Gisbau-Produktcode: M-GP04

Farbton

Kupfer

Glanzgrad

Seidenmatt

Inhaltsstoffe

Spezielles Kohlenwasserstoffharz, Aluminium-Pigmente, Lösemittel, Additive

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

streichen

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 90-100 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Verarbeitungsfertig eingestellt.

Abtönen/Mischen

Nicht mit andersartigen Materialien mischen, da ansonsten die produktspezifischen Eigenschaften nachteilig verändert werden.

Verarbeitungshinweise

Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Achtung: Die getrockneten Oberflächen sind nicht wischfest, swingcolor® Alu-Effektlack daher nicht für Handläufe, Türklinken, Garderoben usw. verwenden.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, durchgetrocknet nach 1 - 2 Tagen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Gut erhaltene Altanstriche anschleifen, säubern und auf Anstrichverträglichkeit durch Überstreichen prüfen. Bei Verträglichkeit einmal mit swingcolor® Alu-

Effektlack überlackieren. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
Eisen, Stahl	1x Rostschutzgrund, außen 2x	1x Alu-Effektlack	1x Alu-Effektlack
Hart-PVC	1x Allgrund	1x Alu-Effektlack	
intakte Altanstriche	-	-	

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Lackresten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken und gut verschlossen.

ADR/RID: 3

UN-Nummer: 1263

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach VwVws

4. Wichtige Hinweise

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

ACHTUNG.**Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6115)