



Vloerolie

Een hoogwaardige, oplosmiddelarme (= high solid), zijdematte vloerolie voor binnen. Op basis van alkydester.

Toepassing:

Als zijdematte afwerking voor zacht- en hardhouten vloeren, kurk en voor eerder geoliede vloeren.

Producteigenschappen:

Hoog vullend
Verrijkt de natuurlijke houtkleur
Geurarm
Dringt diep in het hout in

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik:

De olie dun en gelijkmatig aanbrengen.
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	n.v.t.	n.v.t.
Schuurbaar:	n.v.t.	n.v.t.
Overschilderbaar:	40 min	20 min
Poetsbaar:	40 min	20 min
Boenbaar:	4-6 uur	2-3 uur
Belastbaar (beperkt):	32 uur	16 uur
Volledig doorgehard:	na 6 dagen	na 3 dagen

Glansgraad:

Zijdemat.
De glansgraad wordt mede bereikt door de wijze waarop de vloer geboend wordt.

Laagdikte.

Zolang het hout nog olie opneemt moet er olie worden aangebracht.

Rendement:

10 – 25 m²/l.
De olieopname van het hout bepaalt het rendement.

Levensduur:

De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten, de houtsoort en de aangebrachte laagdikte.



Vloerolie

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap: Wissel, niet pluizende doek, kwast, boenblok of boenmachine.
Doeken uitgevouwen laten drogen, of direct na gebruik uitwassen met Glitsa Vloerreiniger. Dit ter voorkoming van het risico van broei.

Reinigen gereedschap: Terpentine.

Systeeminformatie.

Hout:

1. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger of wasbenzine.
Tropische houtsoorten, zoals o.a. Yang, Teak, Wengé e.d. ontvetten met thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P120-P150 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten (Zie punt 1.)
4. Eventuele gaatjes en beschadigingen bijwerken met Cetabeveer Gupa Kneedbaar hout of Alabastine Kneedbaar hout.
5. Breng een dunne en gelijkmatige laag Glitsa Vloerolie aan. Laat de laag ca. 20 minuten indringen en verwijder daarna de overtollige olie. Herhaal deze behandeling net zo vaak tot het hout geheel verzadigd is. En een egaal uiterlijk vertoont.
6. Na de laatste laag zonodig op boenen met doek, boenblok of boenmachine.

Kurk:

1. Stofvrij maken
2. Een laag Glitsa Vloerolie aanbrengen. Laat de laag ca. 20 minuten indringen en verwijder daarna de overtollige olie. Herhaal deze behandeling net zo vaak tot het kurk geheel verzadigd is. En een egaal uiterlijk vertoont.
3. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek, boenblok of boenmachine.

Bestaande olielaag:

1. De intacte laag ontvetten met Glitsa Vloerreiniger.
2. Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.(punt 1-4)
3. Afwerken met Glitsa Vloerolie. Herhaal deze behandeling net zo vaak tot de vloer een egaal uiterlijk heeft.
4. Na de laatste laag zonodig opboenen met doek, boenblok of boenmachine.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Vloerreiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen. Ter bescherming en verfraaiing van de olielaag Glitsa Vloerpolish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering voor het in de toekomst opnieuw aanbrengen van Glitsa vloerolie.



Vloerolie

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste een jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Kleurloos.
Verpakking:	1 l.
Informatie:	Bezoek: www.glitsa.nl Mail uw vraag naar: info@glitsa.nl Bel onze technisch adviseur: 071-3082344

Milieu en Veiligheid.

Milieu:	Glitsa Vloerolie bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.