

Roll- und Streichputz

1 mm



AUSSEN UND INNEN



WETTER-BESTÄNDIG



STOß- UND SCHLAGFEST



VOLL BELASTBAR NACH 2 TAGEN



EMMISSIONSARM LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

Gebrauchsfertig – hoch strapazierfähig – stoßfest – hoch wetterbeständig – wasserdampfdurchlässig

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Kunstharz-Putz zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung von Wand- und Fassadenflächen. Er lässt sich leicht auftragen und bietet unbegrenzte Variations- und Strukturiermöglichkeiten. Er ist hoch strapazierfähig, beständig gegen Industrieabgase, wasserdampfdurchlässig, stoßfest sowie verseifungs-, wetter- und scheuerbeständig. Geeignet sind mineralische Untergründe (z. B. Beton, Putz), Baustoffplatten (z. B. Gipskarton).

GISCODE: BSW10

Farbton

Weiß

Inhaltsstoffe

Styrol-Acrylat-Copolymer-Dispersion, Kaliwasserglas, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser und Additive.

Dichte

Ca. 1,65 g/cm³

Kornstärke

1 mm

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

swingcolor® Roll- und Streichputz mit langsam laufendem Rührgerät kurz aufrühren und mit einem rostfreien Edelstahlglätter oder einem Roller auftragen. Anschließend direkt mit einer Strukturrolle, Bürste oder Kelle die gewünschte individuelle Struktur herausarbeiten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 1,5 - 3,5 kg/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich, zur Konsistenzregulierung, geringfügig mit Wasser verdünnbar.

Abtönen/Mischen

Mit max. 2 % swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe.

Verarbeitungshinweise

Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Kreppband abkleben. Flecken sollten direkt mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden. swingcolor® Roll- und Streichputz in einer Schichtstärke von maximal 3 mm auftragen. Mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung einen Grundanstrich mit swingcolor® Putzgrundierung durchführen. Zur Vermeidung von Ansätzen immer von oben nach unten und nass in nass verarbeiten. Während der Beschichtung einer zusammenhängenden Fläche darf die Arbeit nicht unterbrochen werden. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor der Trocknung wieder entfernen. Neue Putze vor Feuchtigkeitseinwirkung, z. B. Regen, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug, z. B. durch starken Wind, Sonneneinstrahlung usw. schützen. Nicht auf Wärmedämmverbundsystemen einsetzen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 1 - 2 Tagen, je nach aufgetragener Schichtstärke. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Leimfarben und k Reidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze

mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz usw.	-		
leicht sandende Putze, leicht k Reidende Dispersionsfarbenanstriche, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund	1x Putzgrundierung (mindestens 24 Stunden vor dem Putzauftrag)	1x Roll- und Streichputz
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z.B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Materialresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber nicht unter +5 °C. Anbruchgebinde gut verschließen. Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung. Abgetönt mit Pigment-/Abtönpasten, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels sind, entspricht das Produkt nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6232)