

Glattputz

ohne Körnung



INNEN



ROLLEN



VOLL BELASTBAR
NACH
3 TAGEN



EMISSIONSBARM
LÖSEMITTELFREI
WEICHMACHERFREI

gebrauchsfertig – ohne Körnung – Unebenheiten ausgleichend – für glatte Wandflächen – wasserdampfdurchlässig

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Glattputz ohne Körnung zum Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten und Unebenheiten an der Wand. Als Vorbereitung für die anschließende Überarbeitung mit Tapeten oder Dispersionsfarben. Geeignet sind mineralische Untergründe (z.B. Beton, Putz), Baustoffplatten (z.B. Gipskarton) sowie matte tragfähige Dispersionsfarben.

GISCODE: BSW10

Farbtöne

Weiß

Inhaltsstoffe

Vinylacetat-Ethylen-Copolymer-Dispersion, Calciumcarbonat, Dolomit, Wasser und Additive.

Dichte

Ca. 1,75 – 1,85 g/cm³

Kornstärke

Ohne Körnung

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken

swingcolor® Glattputz mit langsam laufendem Rührgerät kurz aufrühren. Mit einem Moosgummiroller oder einem rostfreien Edelstahlglätter auftragen und anschließend glätten. Max. Schichtstärke je Arbeitsgang 2 mm. Nach der Trocknung kleine Unebenheiten oder Grate mit feinem Schleifpapier entfernen.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C und bis max. +30 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch

Ca. 1 kg/m² je mm Schicht
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen

Falls erforderlich, zur Konsistenzregulierung, geringfügig mit Wasser verdünnbar.

Abtönen/Mischen

Mit max. 2 % swingcolor® Vollton- und Abtönfarbe.

Verarbeitungshinweise

Begrenzungen mit Klebeband abkleben und diese vor der Trocknung wieder entfernen. Neue Putze vor Feuchtigkeitseinwirkung, aber auch vor zu schnellem Wasserentzug z.B. durch sehr hohe Temperaturen schützen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Je nach Saugfähigkeit nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Durchgetrocknet und voll belastbar nach ca. 2–3 Tagen.

Verarbeitungshinweise

Decken Sie Möbel, Fußböden, Glas, Keramik, Natursteine usw. mit einer Folie oder einem Vlies ab. Fenster, Türen und Fußleisten mit einem Kreppband abkleben. Flecken sollten direkt mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden.

Vorbereitung und Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Leimfarben und kreadende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze

mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz usw.	1x Haftgrund	1-2 x Glattputz, je nach Schichtstärke (nach Trocknung mit Universal-Tiefgrund grundieren)	Nach Wunsch 1-2x Dispersionsfarbe oder Tapete
leicht sandende Putze, leicht kreadende Dispersionsfarbenanstriche, Beton, abgebeizte Untergründe usw.	1x Universal-Tiefgrund		
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z.B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Universal-Tiefgrund		

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit eingetrockneten Materialresten können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen. Diese Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Lagerung/Transport

Kühl, aber nicht unter +5 °C.
Anbruchgebände gut verschließen.
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach AwSV

4. Wichtige Hinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Putze vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen. Wir empfehlen das Tragen von Handschuhen bei der Verarbeitung. Abgetönt mit Pigment-/Abtönpasten, die nicht konform zu den Anforderungen des Blauen Engels sind, entspricht das Produkt nicht mehr den Kriterien des Blauen Engels. Bei Schleifarbeiten eine Staubmaske tragen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6207)