

Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group Bib GL - Annex H - EN 14411

Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno y uso externo

Formato y espesor


17X52 cm sp 8 cm

Serie

FATTOAMANO

Artículos

CAFFE'-MIELE

CARACTAERISTICAS			METODO DE PRUEBA	VALORES DECLARADOS
Dimensiones (W = tamaño de fabricación)	Largo y ancho		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm
	Espesor		UNI EN ISO 10545-2	W ± 5 %; max ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm
	Ortogonalidad		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
	Llanura		UNI EN ISO 10545-2	W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm
Físico	Absorción		UNI EN ISO 10545-3	0,5%<Eb≤ 3 %
	Fuerza de rotura		UNI EN ISO 10545-4	≥ 1100 N
	Resistencia al choque térmico		UNI EN ISO 10545-9	Resistant
	Resistencia al Hielo		UNI EN ISO 10545-12	Resistant
	Reacción al fuego		-	A1/A1 _{fl}
Químico	Restistencia a las manchas		UNI EN ISO 10545-14	Min class 3
	Resistencia a los productos químocios		UNI EN ISO 10545-13	Min class B

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined